TECHNISCHE FICHE

BETON-PRIM

HECHTINGSPRIMER VOOR PLEISTERWERK





PRODUCTOMSCHRIJVING

BAUTEC BETON-PRIM is een gebruiksklare hechtprimer op basis van een speciale dispersie van hoogwaardige kunstharsen met een hoge alkalibestendigheid en minerale vulstoffen.

TOEPASSINGSGEBIED

Hechtprimer voor gladde, dichte en niet-zuigende ondergronden, waaronder ter plaatse gestorte of geprefabriceerde elementen en plafonds uit gewapend beton, voor binnentoepassingen.

Dankzij het gehalte aan kwartszand verbetert het product de hechting van gipspleisters op beton en helpt het de ondergrond gelijkmatig voor te bereiden. Geschikt vóór het aanbrengen van handmatig of machinaal verwerkte gipspleisters, dunlagige gipspleisters en vóór het verlijmen van gipsplaten.

EIGENSCHAPPEN EN VOORDELEN

Gebruiksklaar na oproeren	Oplosmiddelvrij
Waterdampdoorlatend	Roze kleur voor controle van een gelijkmatige applicatie
Voor wanden en plafonds	Voor binnengebruik

VERWERKINGSVOORSCHRIFTEN

Voorbereiding van de ondergrond

De ondergrond moet stevig, draagkrachtig, droog (maximaal 3 % restvocht), schoon en stabiel zijn. Verwijder stof, olie, vet, schimmel, cementhuid, uitbloeiingen en alle andere stoffen die de hechting kunnen verminderen. De ondergrond mag niet bevroren zijn.

Aanbrengen

BAUTEC BETON-PRIM vóór gebruik grondig oproeren. Niet verdunnen. Gelijkmatig aanbrengen met een roller of kwast. Tijdens de verwerking regelmatig opnieuw oproeren om bezinking van het kwartszand op de bodem van de emmer te voorkomen. Niet mengen met andere materialen.

Verwerkingsomstandigheden

Verwerk onder droge omstandigheden bij een lucht- en ondergrondtemperatuur tussen +5 °C en +30 °C. Ook de producttemperatuur moet minimaal +5 °C bedragen. Bescherm de behandelde oppervlakken tegen stofafzetting.

Droging en reiniging

Minimale droogtijd: 12 uur. De droogtijd is afhankelijk van de temperatuur, de relatieve luchtvochtigheid en het absorptievermogen van de ondergrond. Reinig gereedschap onmiddellijk na gebruik met water.

TECHNISCHE GEGEVENS

KENMERK	WAARDE
Dichtheid	Ca. 1,4 kg/l
Consistentie	Viskeus
pH	Ca. 9
Kleur	Roze
Indicatief verbruik	Ca. 0,225 kg/m²
Verpakking	Emmers van 5 kg en 20 kg
Droogtijd	Minimaal 12 uur

OPSLAG EN HOUDBAARHEID

Houdbaarheid: tot 12 maanden bij normale opslagomstandigheden en temperaturen boven het vriespunt. Beschermen tegen direct zonlicht en hoge temperaturen. Het product is gevoelig voor koude: vervoeren en bewaren bij een temperatuur boven +5 °C.

AANVULLENDE AANBEVELINGEN

• De technische gegevens zijn gebaseerd op referentieomstandigheden van +23 °C en 50 % relatieve luchtvochtigheid. Onder andere omstandigheden kan de droogtijd korter of langer zijn.

• Voorkom stofvorming en stofophoping in de ruimten na het aanbrengen van de primer.

• Meng het product niet met andere materialen om de eigenschappen ervan te behouden.

• Opgedroogde resten kunnen geleidelijk worden verwijderd met een voor kunsthars geschikte verdunner of een oplosmiddel voor dispersieverf. Controleer vooraf de verenigbaarheid met de ondergrond.

• Bij contact met de ogen overvloedig spoelen met water en een arts raadplegen.

VEILIGHEID EN AFVALVERWIJDERING

Neem de geldende gezondheids- en veiligheidsvoorschriften op de bouwplaats en de regels van goed vakmanschap in acht. Deze technische fiche beschrijft de aanbevolen toepassingen en werkwijzen, maar vervangt niet de vakkennis van de verwerker.

De werfomstandigheden en de wijze van verwerking vallen buiten de controle van de fabrikant. Voer bij twijfel over de geschiktheid van het product voor een bepaalde ondergrond of toepassing vooraf een proef uit. Deze technische fiche vervangt alle voorgaande versies.

BELANGRIJKE INFORMATIE

De bovenstaande waarden en aanbevelingen zijn gebaseerd op de oorspronkelijke technische fiche. Controleer vóór commerciële verspreiding de wettelijke informatie en eventuele actualiseringen bij de fabrikant.