FICHA TÉCNICA

BETON-PRIM

PRIMÁRIO DE ADERÊNCIA PARA REBOCOS





DESCRIÇÃO DO PRODUTO

BAUTEC BETON-PRIM é um primário de aderência pronto a utilizar, à base de uma dispersão especial de resinas sintéticas de elevada qualidade e resistência aos agentes alcalinos, com cargas minerais.

DOMÍNIO DE APLICAÇÃO

Primário de aderência para suportes lisos, densos e não absorventes, como elementos de betão armado executados em obra ou pré-fabricados e tetos de betão armado em espaços interiores.

A areia de quartzo presente na formulação melhora a aderência dos revestimentos à base de gesso ao betão e contribui para uma preparação uniforme do suporte. Indicado antes da aplicação de rebocos de gesso, manuais ou projetados à máquina, de revestimentos finos à base de gesso e antes da colagem de placas de gesso cartonado.

PROPRIEDADES E VANTAGENS

Pronto a utilizar após mistura	Sem solventes
Permeável ao vapor de água	Cor rosa para controlar a aplicação uniforme
Para paredes e tetos	Para interiores

INSTRUÇÕES DE APLICAÇÃO

Preparação do suporte

O suporte deve ser resistente, coeso, seco (humidade residual máxima de 3 %), limpo e estável. Remover poeiras, óleos, gorduras, bolores, leitada de cimento, eflorescências e quaisquer substâncias que prejudiquem a aderência. O suporte não pode estar congelado.

Aplicação

Misturar bem BAUTEC BETON-PRIM antes de utilizar. Não diluir. Aplicar uniformemente com rolo ou trincha. Voltar a misturar regularmente durante a aplicação, para evitar a sedimentação da areia de quartzo no fundo do balde. Não misturar com outros materiais.

Condições de aplicação

Aplicar apenas em condições secas, com temperaturas do ar e do suporte entre +5 °C e +30 °C. A temperatura do produto deve ser, igualmente, de pelo menos +5 °C. Proteger as superfícies tratadas contra a deposição de poeiras.

Secagem e limpeza

Tempo mínimo de secagem: 12 horas. O tempo efetivo depende da temperatura, da humidade relativa do ar e da capacidade de absorção do suporte. Limpar as ferramentas com água imediatamente após a utilização.

DADOS TÉCNICOS

CARACTERÍSTICA	VALOR
Densidade	Aprox. 1,4 kg/l
Consistência	Viscosa
Valor de pH	Aprox. 9
Cor	Rosa
Consumo indicativo	Aprox. 0,225 kg/m²
Embalagem	Baldes de 5 kg e 20 kg
Tempo de secagem	No mínimo 12 horas

ARMAZENAMENTO E CONSERVAÇÃO

Prazo de conservação: até 12 meses em condições normais de armazenamento e a temperaturas positivas. Proteger da luz solar direta e de temperaturas elevadas. Produto sensível ao frio: transportar e armazenar a temperaturas superiores a +5 °C.

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES

• Os dados técnicos referem-se a condições de referência de +23 °C e 50 % de humidade relativa. Noutras condições, o tempo de secagem pode ser inferior ou superior.

• Após a aplicação do primário, evitar a produção e a deposição de poeiras nos espaços tratados.

• Não misturar o produto com outros materiais, pois isso poderá alterar as suas propriedades.

• Os resíduos secos podem ser removidos gradualmente com um diluente adequado para resinas sintéticas ou com um solvente para tintas de dispersão. Verificar previamente a compatibilidade com o suporte.

• Em caso de contacto com os olhos, lavar abundantemente com água e consultar um médico.

SEGURANÇA E ELIMINAÇÃO

Devem ser cumpridas as normas de saúde e segurança em vigor no local da obra, bem como as boas práticas de construção. Esta ficha técnica descreve as utilizações e os métodos de aplicação recomendados, mas não substitui a qualificação profissional do aplicador.

As condições da obra e o modo de aplicação estão fora do controlo do fabricante. Em caso de dúvida quanto à adequação a um determinado suporte ou utilização, efetuar previamente um ensaio de aplicação. A publicação desta ficha técnica substitui as versões anteriores.

NOTA IMPORTANTE

Os valores e as recomendações apresentados baseiam-se na ficha técnica original. Antes da distribuição comercial, devem ser confirmadas junto do fabricante as informações legais e eventuais atualizações.