FIȘĂ TEHNICĂ

BETON-PRIM

AMORSĂ DE ADERENȚĂ PENTRU TENCUIELI





DESCRIEREA PRODUSULUI

BAUTEC BETON-PRIM este o amorsă de aderență gata de utilizare, pe bază de dispersie specială de rășini sintetice de înaltă calitate, cu rezistență ridicată la agenți alcalini, și materiale de umplutură minerale.

DOMENII DE UTILIZARE

Amorsă destinată suprafețelor netede, compacte și neabsorbante, precum elemente din beton armat executate pe șantier sau plafoane prefabricate din beton armat, în spații interioare.

Datorită conținutului de nisip cuarțos, îmbunătățește aderența tencuielilor pe bază de ipsos la suporturile din beton și contribuie la uniformizarea absorbției. Se utilizează înainte de aplicarea manuală sau mecanizată a tencuielilor din ipsos, a straturilor subțiri de finisaj pe bază de ipsos și înainte de lipirea plăcilor din gips-carton.

PROPRIETĂȚI ȘI AVANTAJE

Gata de utilizare după omogenizare	Fără solvenți
Permeabil la vapori	Culoare roz pentru controlul aplicării uniforme
Pentru pereți și plafoane	Pentru utilizare la interior

INSTRUCȚIUNI DE UTILIZARE

Pregătirea suportului

Suportul trebuie să fie rezistent, portant, uscat (umiditatea reziduală nu trebuie să depășească 3%), curat și stabil. Îndepărtați praful, uleiurile, grăsimile, mucegaiul, laptele de ciment, eflorescențele și orice substanțe care reduc aderența. Suportul nu trebuie să fie înghețat.

Aplicarea

Amestecați bine BAUTEC BETON-PRIM înainte de utilizare. Nu diluați. Aplicați uniform cu trafaletul sau pensula. Omogenizați periodic în timpul lucrului, deoarece nisipul cuarțos se poate depune pe fundul găleții. Nu amestecați cu alte materiale.

Condiții de aplicare

Lucrați în condiții uscate, la temperaturi ale aerului și suportului între +5 °C și +30 °C. Temperatura produsului trebuie să fie de minimum +5 °C. După aplicarea amorsei, protejați suprafața împotriva depunerilor de praf.

Uscare și curățarea uneltelor

Timpul minim de uscare este de 12 ore. Durata efectivă depinde de temperatură, umiditatea aerului și absorbția suportului. Spălați uneltele cu apă imediat după încheierea lucrului.

DATE TEHNICE

PARAMETRU	VALOARE
Densitate	Aprox. 1,4 kg/l
Consistență	Vâscoasă
Valoarea pH-ului	Aprox. 9
Culoare	Roz
Consum orientativ	Aprox. 0,225 kg/m²
Ambalare	Găleți de 5 kg și 20 kg
Timp de uscare	Minimum 12 ore

DEPOZITARE

Durata de depozitare: până la 12 luni în condiții normale, la temperaturi pozitive. Protejați de lumina directă a soarelui și de temperaturile ridicate. Produs sensibil la frig: transportați și depozitați la temperaturi de peste +5 °C.

INFORMAȚII SUPLIMENTARE

• Datele indicate se raportează la condiții de referință de +23 °C și 50% umiditate relativă. În alte condiții, uscarea poate fi mai rapidă sau mai lentă.

• După aplicare, evitați formarea și depunerea prafului în încăperi.

• Nu amestecați amorsa cu alte materiale, deoarece proprietățile acesteia se pot modifica semnificativ.

• Materialul uscat poate fi îndepărtat treptat cu un diluant pentru rășini sintetice sau un solvent pentru vopsele în dispersie; verificați în prealabil compatibilitatea cu suportul.

• În caz de contact cu ochii, clătiți abundent cu apă și consultați un medic.

SECURITATE ȘI ELIMINAREA DEȘEURILOR

Respectați normele aplicabile de sănătate și securitate în muncă, precum și bunele practici în construcții. Această fișă tehnică prezintă utilizările și metodele de aplicare recomandate, fără a înlocui pregătirea profesională a executantului.

Condițiile de pe șantier și modul de utilizare nu se află sub controlul producătorului. În caz de îndoială privind compatibilitatea cu un suport sau o utilizare, efectuați o probă preliminară. Publicarea prezentei fișe înlocuiește versiunile anterioare.

NOTĂ IMPORTANTĂ

Parametrii și recomandările provin din fișa tehnică originală. Înainte de utilizarea comercială a documentului, confirmați cu producătorul informațiile legale și eventualele actualizări.