FICHE TECHNIQUE

STUC-PRIM

PRIMAIRE POUR SUPPORTS TRÈS ABSORBANTS





Constitution du matériau

BAUTEC STUC-PRIM est une dispersion à base de matière synthétique présentant une grande stabilité alcaline.

Domaine d’utilisation

Pour des applications intérieures. Destiné au traitement de supports très absorbants ou hétérogènes, tels que certaines maçonneries mixtes ou le béton cellulaire, avant l’application d’un enduit de plâtre. Un support non traité pourrait provoquer un grillage de l’enduit, un durcissement trop rapide et empêcher une mise en œuvre normale.

Données techniques

Couleur	Jaune
Densité	1
Dilution	1:1 à maximum 1:3
Consommation	Environ 100 g/m² (produit non dilué)

Stockage

Conserver à l’abri du gel, du soleil et des températures élevées. Les qualités du produit sont garanties jusqu’à 12 mois après la date de production (voir l’emballage). Couvrir les surfaces à ne pas traiter et retirer immédiatement les éclaboussures de STUC-PRIM avec un chiffon humide.

APPLICATION ET RECOMMANDATIONS

Mise en œuvre

Contrôle du produit

BAUTEC STUC-PRIM ne doit présenter ni grumeaux ni odeur aigre.

Préparation du support

Le support doit être propre, stable et sec. Pendant l'application et le séchage, la température ambiante et celle du support ne doivent pas être inférieures à +5 °C.

Application

Selon le pouvoir absorbant du support, diluer 1 volume de BAUTEC STUC-PRIM dans 1 à 3 volumes d'eau claire au maximum. Appliquer uniformément le mélange sur le support à enduire, au rouleau, à la brosse, au pinceau ou mécaniquement (pistolet / airless).

Application mécanique / équipements

Équipement	Appareil airless
Buse	517
Pression	70 à 90 bar

Enduisage

Attendre le séchage complet du support traité avant d'appliquer l'enduit de plâtre. Temps de séchage minimum : 6 heures.

Supports admis

Béton cellulaire, blocs Silka, terre cuite, plâtre, etc.

Nettoyage

Nettoyer l'outillage immédiatement après utilisation. Essuyer à l'eau les éclaboussures et autres souillures tant qu'elles sont fraîches. La matière séchée peut être dissoute progressivement à l'aide d'un mélange d'eau et de savon ou d'un diluant organique.

Conditionnement

Seaux de 5 kg et de 15 kg.