TECHNISCHE FICHE

STUC-PRIM

PRIMER VOOR STERK ZUIGENDE ONDERGRONDEN





Samenstelling van het materiaal

BAUTEC STUC-PRIM is een dispersie op basis van kunsthars met een hoge alkalibestendigheid.

Toepassingsgebied

Voor binnentoepassingen. Bestemd voor de behandeling van sterk zuigende of ongelijkmatig zuigende ondergronden, zoals bepaalde soorten gemengd metselwerk of cellenbeton, vóór het aanbrengen van gipspleister. Een onbehandelde ondergrond kan leiden tot het verbranden van het pleisterwerk, een te snelle uitharding en een belemmering van de normale verwerking.

Technische gegevens

Kleur	Geel
Dichtheid	1
Verdunning	1:1 tot maximaal 1:3
Verbruik	Circa 100 g/m² (onverdund product)

Opslag

Beschermen tegen vorst, zonlicht en hoge temperaturen. De producteigenschappen zijn gegarandeerd tot 12 maanden na de productiedatum (zie verpakking). Dek oppervlakken die niet behandeld moeten worden af en verwijder spatten van STUC-PRIM onmiddellijk met een vochtige doek.

VERWERKING EN AANBEVELINGEN

Verwerking

Productcontrole

BAUTEC STUC-PRIM mag geen klonters vertonen en mag niet zuur ruiken.

Voorbereiding van de ondergrond

De ondergrond moet schoon, stabiel en droog zijn. Tijdens het aanbrengen en drogen mogen de omgevingstemperatuur en de temperatuur van de ondergrond niet lager zijn dan +5 °C.

Aanbrengen

Afhankelijk van het zuigvermogen van de ondergrond 1 volumedeel BAUTEC STUC-PRIM verdunnen met 1 tot maximaal 3 volumedelen schoon water. Breng het mengsel gelijkmatig aan op de te bepleisteren ondergrond met een roller, borstel, kwast of machinaal (spuitpistool / airless).

Machinale toepassing / apparatuur

Apparatuur	Airless-spuittoestel
Spuitmond	517
Druk	70 à 90 bar

Pleisterwerk

Wacht tot de behandelde ondergrond volledig droog is voordat de gipspleister wordt aangebracht. Minimale droogtijd: 6 uur.

Geschikte ondergronden

Cellenbeton, Silka-blokken, baksteen, gips enz.

Reiniging

Reinig het gereedschap onmiddellijk na gebruik. Verwijder spatten en andere verontreinigingen met water zolang ze nog vers zijn. Opgedroogd materiaal kan geleidelijk worden opgelost met een mengsel van water en zeep of met een organisch oplosmiddel.

Verpakking

Emmers van 5 kg en 15 kg.