TECHNISCHES MERKBLATT

STUC-PRIM

GRUNDIERUNG FÜR STARK SAUGENDE UNTERGRÜNDE





Materialzusammensetzung

BAUTEC STUC-PRIM ist eine Dispersion auf Kunstharzbasis mit hoher Alkalibeständigkeit.

Anwendungsbereich

Für Innenanwendungen. Zur Vorbehandlung stark oder ungleichmäßig saugender Untergründe, wie beispielsweise Mischmauerwerk oder Porenbeton, vor dem Auftragen von Gipsputz. Bei unbehandelten Untergründen kann der Putz aufbrennen, zu schnell erhärten und sich nicht ordnungsgemäß verarbeiten lassen.

Technische Daten

Farbe	Gelb
Dichte	1
Verdünnung	1:1 bis maximal 1:3
Verbrauch	Ca. 100 g/m² (unverdünnt)

Lagerung

Vor Frost, Sonneneinstrahlung und hohen Temperaturen schützen. Die Produkteigenschaften sind bis zu 12 Monate nach dem Herstellungsdatum gewährleistet (siehe Verpackung). Nicht zu behandelnde Flächen abdecken und Spritzer von STUC-PRIM sofort mit einem feuchten Tuch entfernen.

VERARBEITUNG UND HINWEISE

Verarbeitung

Produktkontrolle

BAUTEC STUC-PRIM darf keine Klumpen aufweisen und nicht säuerlich riechen.

Untergrundvorbereitung

Der Untergrund muss sauber, tragfähig und trocken sein. Während der Verarbeitung und Trocknung dürfen die Umgebungs- und Untergrundtemperatur nicht unter +5 °C liegen.

Auftragen

Je nach Saugfähigkeit des Untergrunds 1 Volumenteil BAUTEC STUC-PRIM mit 1 bis maximal 3 Volumenteilen sauberem Wasser verdünnen. Die Mischung mit einer Rolle, Bürste, einem Pinsel oder maschinell (Spritzgerät / Airless) gleichmäßig auf den zu verputzenden Untergrund auftragen.

Maschinelle Verarbeitung / Geräte

Gerät	Airless-Spritzgerät
Düse	517
Druck	70 bis 90 bar

Verputzen

Vor dem Auftragen des Gipsputzes muss der behandelte Untergrund vollständig trocken sein. Mindesttrocknungszeit: 6 Stunden.

Geeignete Untergründe

Porenbeton, Silka-Kalksandsteinblöcke, Ziegel, Gips usw.

Reinigung

Werkzeuge unmittelbar nach Gebrauch reinigen. Spritzer und andere Verschmutzungen im frischen Zustand mit Wasser entfernen. Getrocknetes Material kann nach und nach mit Wasser und Seife oder einem organischen Lösungsmittel gelöst werden.

Gebindegrößen

Eimer mit 5 kg und 15 kg.