KARTA TECHNICZNA

STUC-PRIM

GRUNT DO PODŁOŻY SILNIE CHŁONNYCH





Skład materiału

BAUTEC STUC-PRIM to dyspersja na bazie tworzyw sztucznych, charakteryzująca się wysoką odpornością na działanie alkaliów.

Zakres zastosowania

Do stosowania wewnątrz pomieszczeń. Przeznaczony do gruntowania podłoży silnie chłonnych lub niejednorodnych, takich jak niektóre mury z różnych materiałów lub beton komórkowy, przed nałożeniem tynku gipsowego. Brak gruntowania może powodować zbyt szybkie odbieranie wody z tynku, jego przedwczesne twardnienie i utrudniać prawidłowe wykonanie prac.

Dane techniczne

Kolor	Żółty
Gęstość	1
Rozcieńczanie	1:1 do maksymalnie 1:3
Zużycie	Około 100 g/m² (produkt nierozcieńczony)

Przechowywanie

Chronić przed mrozem, promieniowaniem słonecznym i wysokimi temperaturami. Właściwości produktu są gwarantowane przez okres do 12 miesięcy od daty produkcji (podanej na opakowaniu). Osłonić powierzchnie nieprzeznaczone do gruntowania; zachlapania preparatem STUC-PRIM usuwać natychmiast wilgotną szmatką.

STOSOWANIE I ZALECENIA

Sposób użycia

Kontrola produktu

BAUTEC STUC-PRIM nie może zawierać grudek ani wydzielać kwaśnego zapachu.

Przygotowanie podłoża

Podłoże musi być czyste, stabilne i suche. Podczas nakładania i schnięcia temperatura otoczenia oraz podłoża nie może być niższa niż +5 °C.

Nakładanie

W zależności od chłonności podłoża rozcieńczyć 1 część objętościową BAUTEC STUC-PRIM w 1–3 częściach czystej wody (maksymalnie). Otrzymaną mieszankę rozprowadzić równomiernie na podłożu przeznaczonym do tynkowania za pomocą wałka, szczotki, pędzla lub metodą natryskową (pistolet / airless).

Nakładanie mechaniczne / sprzęt

Urządzenie	Agregat natryskowy airless
Dysza	517
Ciśnienie	70 à 90 bar

Tynkowanie

Przed nałożeniem tynku gipsowego poczekać, aż zagruntowane podłoże całkowicie wyschnie. Minimalny czas schnięcia: 6 godzin.

Odpowiednie podłoża

Beton komórkowy, bloczki Silka, ceramika budowlana, gips itp.

Czyszczenie

Narzędzia czyścić natychmiast po użyciu. Świeże zachlapania i zabrudzenia usuwać wodą. Zaschnięty materiał można stopniowo rozpuścić mieszaniną wody z mydłem lub rozpuszczalnikiem organicznym.

Opakowania

Wiadra o masie 5 kg i 15 kg.