FIȘĂ TEHNICĂ

STUC-PRIM

AMORSĂ PENTRU SUPRAFEȚE FOARTE ABSORBANTE





Compoziția materialului

BAUTEC STUC-PRIM este o dispersie pe bază de rășini sintetice, cu stabilitate alcalină ridicată.

Domeniul de utilizare

Pentru utilizare la interior. Destinat tratării suporturilor foarte absorbante sau neomogene, precum anumite zidării mixte ori betonul celular, înainte de aplicarea tencuielii pe bază de ipsos. Un suport netratat poate absorbi prea repede apa din tencuială, provocând întărirea prematură și împiedicând aplicarea corectă.

Date tehnice

Culoare	Galben
Densitate	1
Diluare	1:1 până la maximum 1:3
Consum	Aproximativ 100 g/m² (produs nediluat)

Depozitare

A se feri de îngheț, de expunerea la soare și de temperaturile ridicate. Proprietățile produsului sunt garantate timp de până la 12 luni de la data fabricației (indicată pe ambalaj). Protejați suprafețele care nu trebuie tratate și îndepărtați imediat stropii de STUC-PRIM cu o lavetă umedă.

APLICARE ȘI RECOMANDĂRI

Mod de aplicare

Verificarea produsului

BAUTEC STUC-PRIM nu trebuie să prezinte cocoloașe și nici miros acru.

Pregătirea suportului

Suportul trebuie să fie curat, stabil și uscat. În timpul aplicării și uscării, temperatura mediului ambiant și cea a suportului nu trebuie să fie mai mici de +5 °C.

Aplicare

În funcție de capacitatea de absorbție a suportului, diluați 1 volum de BAUTEC STUC-PRIM cu 1 până la maximum 3 volume de apă curată. Aplicați uniform amestecul pe suprafața care urmează să fie tencuită, cu trafaletul, peria, pensula sau mecanizat (pistol / airless).

Aplicare mecanizată / echipamente

Echipament	Aparat de pulverizare airless
Duză	517
Presiune	70–90 bar

Aplicarea tencuielii

Înainte de aplicarea tencuielii pe bază de ipsos, așteptați uscarea completă a suportului tratat. Timp minim de uscare: 6 ore.

Suporturi admise

Beton celular, blocuri Silka, cărămidă ceramică, ipsos etc.

Curățare

Curățați uneltele imediat după utilizare. Îndepărtați cu apă stropii și murdăria cât timp sunt proaspete. Materialul uscat poate fi dizolvat treptat cu un amestec de apă și săpun sau cu un diluant organic.

Ambalare

Găleți de 5 kg și 15 kg.