ТЕХНІЧНА КАРТКА

STUC-PRIM

ҐРУНТОВКА ДЛЯ СИЛЬНО ВБИРАЛЬНИХ ОСНОВ





Склад матеріалу

BAUTEC STUC-PRIM — дисперсія на основі синтетичних речовин з високою стійкістю до лугів.

Сфера застосування

Для внутрішніх робіт. Призначена для обробки сильно вбирних або неоднорідних основ, зокрема змішаної кладки чи газобетону, перед нанесенням гіпсової штукатурки. Без попередньої обробки основи штукатурка може пересихати, занадто швидко тверднути, що перешкоджає її нормальному нанесенню.

Технічні характеристики

Колір	Жовтий
Густина	1
Розведення	Від 1:1 до максимум 1:3
Витрата	Приблизно 100 г/м² (нерозведений продукт)

Зберігання

Зберігати в захищеному від морозу, сонячного проміння та високих температур місці. Властивості продукту гарантуються протягом 12 місяців із дати виготовлення (див. упаковку). Закривайте поверхні, які не потрібно обробляти, і відразу видаляйте бризки STUC-PRIM вологою ганчіркою.

НАНЕСЕННЯ ТА РЕКОМЕНДАЦІЇ

Спосіб застосування

Перевірка продукту

BAUTEC STUC-PRIM не повинен містити грудочок і мати кислого запаху.

Підготовка основи

Основа має бути чистою, міцною та сухою. Під час нанесення й висихання температура повітря та основи не повинна бути нижчою за +5 °C.

Нанесення

Залежно від поглинальної здатності основи розбавте 1 об’єм BAUTEC STUC-PRIM від 1 до максимум 3 об’ємів чистої води. Рівномірно нанесіть суміш на основу під штукатурку валиком, щіткою, пензлем або механічним способом (розпилювачем / безповітряним апаратом).

Механічне нанесення / обладнання

Обладнання	Безповітряний розпилювач (airless)
Сопло	517
Тиск	70–90 бар

Нанесення штукатурки

Перед нанесенням гіпсової штукатурки дочекайтеся повного висихання обробленої основи. Мінімальний час висихання: 6 годин.

Допустимі основи

Газобетон, блоки Silka, керамічна цегла, гіпс тощо.

Очищення

Очищуйте інструменти відразу після використання. Свіжі бризки й забруднення видаляйте водою. Засохлий матеріал можна поступово розчинити водою з милом або органічним розчинником.

Фасування

Відра по 5 кг та 15 кг.