TEKNİK BİLGİ FORMU

STUC-PRIM

YÜKSEK EMİCİLİĞE SAHİP YÜZEYLER İÇİN ASTAR





Ürün bileşimi

BAUTEC STUC-PRIM, yüksek alkali dayanımına sahip sentetik esaslı bir dispersiyondur.

Kullanım alanları

İç mekân uygulamaları içindir. Alçı sıva uygulanmadan önce, karma duvar örgüsü veya gazbeton gibi yüksek emiciliğe sahip ya da farklı özellikler gösteren yüzeylerin astarlanmasında kullanılır. İşlem görmemiş yüzeyler sıvanın suyunu hızla çekerek erken sertleşmesine ve normal şekilde uygulanamamasına neden olabilir.

Teknik özellikler

Renk	Sarı
Yoğunluk	1
Seyreltme	1:1 ile en fazla 1:3 arasında
Sarfiyat	Yaklaşık 100 g/m² (seyreltilmemiş ürün)

Depolama

Dondan, güneş ışığından ve yüksek sıcaklıklardan koruyarak saklayın. Ürünün özellikleri, üretim tarihinden itibaren 12 ay boyunca garanti edilir (tarih için ambalaja bakın). Uygulama yapılmayacak yüzeyleri örtün ve STUC-PRIM sıçramalarını hemen nemli bir bezle temizleyin.

UYGULAMA VE ÖNERİLER

Uygulama talimatları

Ürünün kontrolü

BAUTEC STUC-PRIM topak içermemeli ve ekşi bir kokuya sahip olmamalıdır.

Yüzey hazırlığı

Yüzey temiz, sağlam ve kuru olmalıdır. Uygulama ve kuruma sırasında ortam ve yüzey sıcaklıkları +5 °C'nin altında olmamalıdır.

Uygulama

Yüzeyin emiciliğine bağlı olarak 1 hacim BAUTEC STUC-PRIM ürününü 1 ila en fazla 3 hacim temiz suyla seyreltin. Karışımı sıva uygulanacak yüzeye rulo, fırça veya mekanik püskürtme yöntemiyle (püskürtme tabancası / airless) eşit biçimde uygulayın.

Mekanik uygulama / ekipman

Ekipman	Havasız püskürtme cihazı (airless)
Meme	517
Basınç	70–90 bar

Alçı sıva uygulaması

Alçı sıvayı uygulamadan önce astarlanmış yüzeyin tamamen kurumasını bekleyin. Minimum kuruma süresi: 6 saat.

Uygun yüzeyler

Gazbeton, Silka bloklar, pişmiş toprak tuğla, alçı vb.

Temizlik

Aletleri kullanımdan hemen sonra temizleyin. Henüz kurumamış sıçramaları ve kirleri suyla silin. Kurumuş malzeme, su ve sabun karışımıyla veya organik bir çözücüyle aşamalı olarak çözülebilir.

Ambalaj

5 kg ve 15 kg kovalar.