TEKNİK BİLGİ FORMU

BETON-PRIM

ALÇI SIVA İÇİN ADERANS ASTARI





ÜRÜN TANIMI

BAUTEC BETON-PRIM; alkali maddelere dayanıklı, yüksek kaliteli özel sentetik reçine dispersiyonu ve mineral dolgu maddelerinden formüle edilmiş, kullanıma hazır bir aderans sağlayıcı ara kattır.

UYGULAMA ALANI

Bina iç mekânlarında, özellikle şantiyede dökülen veya prefabrik betonarme elemanlar ve tavanlar gibi düz, yoğun ve emici olmayan yüzeyler için tasarlanmış astardır.

İçerdiği kuvars kumu sayesinde alçı sıvaların betona yapışmasını artırır ve yüzeyin homojen hâle getirilmesine yardımcı olur. Elle veya makineyle uygulanan alçı esaslı sıvalardan, ince katmanlı alçı sıvalardan ve alçı levhaların yapıştırılmasından önce kullanıma uygundur.

ÖZELLİKLER VE AVANTAJLAR

Karıştırıldıktan sonra kullanıma hazır	Solvent içermez
Su buharı geçirgendir	Uygulamanın düzgünlüğünü kontrol etmek için pembe renklidir
Duvarlara ve tavanlara uygulanabilir	İç mekân kullanımı

KULLANIM TALİMATLARI

Yüzey hazırlığı

Yüzey sağlam, yük taşıyıcı, kuru (maksimum kalan nem oranı: %3), temiz ve stabil olmalıdır. Toz, yağ, gres, küf, çimento şerbeti tabakası, tuz kusması ve yapışmayı olumsuz etkileyebilecek her türlü maddeden arındırılmış olmalıdır. Yüzey donmuş olmamalıdır.

Uygulama

BAUTEC BETON-PRIM'i kullanmadan önce iyice karıştırın. Seyreltmeyin. Rulo veya fırça ile eşit şekilde uygulayın. Kuvars kumunun kovanın dibine çökmesini önlemek için uygulama sırasında düzenli olarak karıştırın. Başka malzemelerle karıştırmayın.

Uygulama koşulları

Çalışmaları kuru koşullarda, hava ve yüzey sıcaklığı +5 °C ile +30 °C arasında iken gerçekleştirin. Ürün sıcaklığı da en az +5 °C olmalıdır. Uygulama yapılmış yüzeyleri toz birikmesine karşı koruyun.

Kuruma ve temizlik

Minimum kuruma süresi: 12 saat. Bu süre sıcaklığa, ortam nemine ve yüzeyin emiciliğine bağlı olarak değişir. Kullanımdan hemen sonra aletleri suyla temizleyin.

TEKNİK VERİLER

ÖZELLİK	DEĞER
Yoğunluk	Yaklaşık 1,4 kg/L
Kıvam	Viskoz
pH	Yaklaşık 9
Renk	Pembe
Yaklaşık sarfiyat	Yaklaşık 0,225 kg/m²
Ambalaj	5 kg ve 20 kg kovalar
Kuruma süresi	En az 12 saat

DEPOLAMA VE MUHAFAZA

Raf ömrü: normal depolama koşullarında ve sıfırın üzerindeki sıcaklıklarda 12 aya kadar. Doğrudan güneş ışığından ve yüksek sıcaklıklardan koruyun. Ürün soğuğa duyarlıdır: +5 °C'nin üzerindeki sıcaklıklarda taşıyın ve depolayın.

EK ÖNERİLER

- Teknik veriler +23 °C sıcaklık ve %50 bağıl nem referans koşullarına dayanmaktadır. Farklı koşullarda kuruma süresi daha kısa veya daha uzun olabilir.
- Astar uygulamasından sonra iç mekânlarda toz oluşmasını veya birikmesini önleyin.
- Ürünün özelliklerini korumak için başka malzemelerle karıştırmayın.
- Kurumuş kalıntılar, sentetik reçinelere uygun bir inceltici veya dispersiyon boyalar için bir çözücü kullanılarak aşamalı olarak giderilebilir. Öncelikle yüzeyle uyumluluğunu kontrol edin.
- Gözle temas durumunda bol suyla durulayın ve bir doktora başvurun.

GÜVENLİK VE BERTARAF

Şantiyede geçerli sağlık ve güvenlik kurallarına ve iyi yapı uygulamalarına uyun. Bu teknik bilgi formu önerilen kullanım alanlarını ve yöntemlerini belirtir; uygulayıcının mesleki bilgi ve becerisinin yerine geçmez.

Şantiye koşulları ve uygulama yöntemleri üreticinin kontrolü dışındadır. Ürünün belirli bir yüzeye veya özel bir kullanım amacına uygunluğu konusunda şüphe varsa ön denemeler yapın. Bu bilgi formunun yayımlanması önceki sürümlerin yerini alır.

ÖNEMLİ BİLGİ

Yukarıdaki değerler ve öneriler, orijinal teknik bilgi formunda verilen bilgilere dayanmaktadır. Ticari dağıtımdan önce mevzuata ilişkin bilgileri ve olası güncellemeleri üreticiyle doğrulayın.