FICHE TECHNIQUE

JOINTFILLER PASTA

ENDUIT DE JOINTOIEMENT ET DE FINITION PRÊT À L'EMPLOI





Description du produit

BAUTEC JOINTFILLER PASTA est une pâte prête à l'emploi composée de charges minérales diverses, de liants et d'épaississants spécifiques. Sa composition lui confère une consistance onctueuse et une grande facilité d'utilisation, avec très peu de retrait, pour le remplissage et la finition des joints entre plaques de plâtre.

Domaine d'application

Enduit prêt à l'emploi destiné au jointoiement des plaques de plâtre à bords longitudinaux amincis (AK/BA ou 4AK/4BA) ou à bords amincis et arrondis (HRAK/BRA), pour obtenir des surfaces planes et lisses. Convient également à la dissimulation des têtes de vis, à la réparation de plaques ou carreaux de plâtre légèrement endommagés et au remplissage de trous ou petites irrégularités dans les plaques de plâtre ou les éléments préfabriqués en béton, à l'intérieur, avant peinture.

Propriétés et avantages

- Pâte prête à l'emploi
- Facilité d'utilisation
- Mise en œuvre rapide
- Excellente adhérence
- Ponçage facile
- Très peu de retrait
- Pour l'intérieur

Stockage et conditionnement

Stocker les seaux à l'abri du gel, du soleil et des fortes chaleurs. Dans l'emballage d'origine non ouvert, la durée de conservation est de 9 mois. Conditionnement : seau de 20 kg.

MISE EN ŒUVRE

Application et recommandations

Préparation du support

Le support doit être stable, sec et propre. Les plaques de plâtre doivent être fixées sur une ossature rigide et stable et être exemptes de poussière. Les surfaces en béton doivent être complètement sèches et sans éléments saillants ni huile de décoffrage.

Préparation de la pâte

Bien mélanger avant application afin d'obtenir une pâte onctueuse et homogène. Ne pas ajouter d'eau. Utiliser des outils propres.

Application

Remplir les joints entre plaques lors d'une première passe. Poser une bande d'armature en papier ou en fibre de verre en la noyant dans l'enduit frais, puis recouvrir. Les couches suivantes ne doivent être appliquées qu'après séchage de la précédente. Laver les outils à l'eau immédiatement après utilisation. Le produit durcit progressivement par séchage ; le temps nécessaire dépend notamment de l'épaisseur.

Conditions et précautions de mise en œuvre

Effectuer le jointoiement lorsque les plaques ne présentent plus de variations dimensionnelles. Température recommandée du support et de l'air : +10 °C à +30 °C. Humidité relative de l'air : 40 à 70 %. Maintenir des conditions d'humidité proches des conditions futures d'utilisation des locaux et assurer une ventilation adaptée pour évacuer l'excès d'humidité.

Si les joints ont été préalablement remplis avec un produit en poudre, attendre le séchage complet, poncer légèrement et dépoussiérer avant la finition avec JOINTFILLER PASTA. Attendre au moins 7 jours avant les travaux de finition ultérieurs, pour permettre un séchage suffisant.

Consommation

Consommation moyenne indicative : environ 0,35 l/m² de plaque de plâtre. Cette valeur est indicative et non contractuelle.

Recommandations complémentaires

Ne pas incorporer d'autres matériaux ou substances dans la pâte. Avant peinture, appliquer un primaire adapté. Protéger les châssis de fenêtres, vitrages et revêtements de sol pendant l'application.

Sécurité

Tenir hors de portée des enfants. En cas de contact accidentel avec les yeux, consulter un médecin. Consulter la fiche de données de sécurité sur www.bautec.be.