TECHNISCHE FICHE

JOINTFILLER PASTA

GEBRUIKSKLAAR VOEG- EN AFWERKMIDDEL





Productbeschrijving

BAUTEC JOINTFILLER PASTA is een gebruiksklare pasta op basis van diverse minerale vulstoffen, bindmiddelen en specifieke verdikkingsmiddelen. Dankzij de samenstelling is de pasta smeuïg en gemakkelijk te verwerken, met zeer weinig krimp. Het product is geschikt voor zowel het vullen als het afwerken van voegen tussen gipsplaten.

Toepassingsgebied

Gebruiksklaar voegmiddel voor gipsplaten met afgeschuinde langskanten (AK/BA of 4AK/4BA) of met afgeschuinde en afgeronde kanten (HRAK/BRA), om vlakke en gladde oppervlakken te verkrijgen. Ook geschikt voor het wegwerken van schroefkoppen, het herstellen van licht beschadigde gipsplaten of gipsblokken en het vullen van gaten of kleine oneffenheden in gipsplaten of geprefabriceerde betonelementen binnenshuis, vóór het schilderen.

Eigenschappen en voordelen

- Gebruiksklare pasta
- Eenvoudig te verwerken
- Snelle verwerking
- Uitstekende hechting
- Gemakkelijk schuurbaar
- Zeer weinig krimp
- Voor binnengebruik

Opslag en verpakking

Bewaar de emmers beschermd tegen vorst, zonlicht en hoge temperaturen. In de ongeopende originele verpakking bedraagt de houdbaarheid 9 maanden. Verpakking: emmer van 20 kg.

VERWERKING

Toepassing en aanbevelingen

Voorbereiding van de ondergrond

De ondergrond moet stabiel, droog en schoon zijn. Gipsplaten moeten op een stevige, stabiele draagconstructie bevestigd zijn en vrij zijn van stof. Betonoppervlakken moeten volledig droog zijn en vrij van uitstekende delen en ontkistingsolie.

Voorbereiding van de pasta

Roer de pasta vóór het aanbrengen goed door tot een smeuïg, homogeen mengsel ontstaat. Geen water toevoegen. Gebruik schoon gereedschap.

Aanbrengen

Vul de voegen tussen de platen tijdens een eerste laag. Breng een papieren of glasvezelwapeningsband aan, druk deze in de verse pasta en dek ze af. Breng volgende lagen pas aan wanneer de voorgaande laag droog is. Reinig het gereedschap onmiddellijk na gebruik met water. Het product verhardt geleidelijk door droging; de benodigde droogtijd is onder meer afhankelijk van de laagdikte.

Verwerkingsomstandigheden en voorzorgsmaatregelen

Voeg de platen pas wanneer er geen maatveranderingen meer optreden. Aanbevolen temperatuur van ondergrond en omgevingslucht: +10 °C tot +30 °C. Relatieve luchtvochtigheid: 40 tot 70 %. Houd de luchtvochtigheid zo dicht mogelijk bij de latere gebruiksomstandigheden van de ruimten en zorg voor voldoende ventilatie om overtollig vocht af te voeren.

Wanneer de voegen vooraf met een poedervormig voegmiddel zijn gevuld, moet dit volledig droog zijn. Schuur daarna licht op en verwijder het stof vóór de afwerking met JOINTFILLER PASTA. Wacht minstens 7 dagen vóór verdere afwerkingswerken, zodat het product voldoende kan drogen.

Verbruik

Indicatief gemiddeld verbruik: circa 0,35 l/m² gipsplaat. Deze waarde is uitsluitend indicatief en niet contractueel bindend.

Aanvullende aanbevelingen

Voeg geen andere materialen of stoffen aan de pasta toe. Breng vóór het schilderen een geschikte primer aan. Bescherm raamkozijnen, glas en vloerbekleding tijdens het aanbrengen.

Veiligheid

Buiten het bereik van kinderen houden. Raadpleeg bij onbedoeld contact met de ogen een arts. Raadpleeg het veiligheidsinformatieblad op www.bautec.be.