TECHNISCHES MERKBLATT

JOINTFILLER PASTA

GEBRAUCHSFERTIGE FUGEN- UND FEINSPACHTELMASSE





Produktbeschreibung

BAUTEC JOINTFILLER PASTA ist eine gebrauchsfertige Spachtelmasse aus verschiedenen mineralischen Füllstoffen, Bindemitteln und speziellen Verdickungsmitteln. Durch ihre Zusammensetzung ist sie geschmeidig und leicht zu verarbeiten, weist nur sehr geringen Schwund auf und eignet sich sowohl zum Füllen als auch zum Fertigstellen der Fugen zwischen Gipsplatten.

Anwendungsbereich

Gebrauchsfertige Spachtelmasse für Fugen zwischen Gipsplatten mit abgeflachten Längskanten (AK/BA oder 4AK/4BA) oder abgeflachten und abgerundeten Kanten (HRAK/BRA), um ebene und glatte Oberflächen zu erzielen. Auch zum Abdecken von Schraubenköpfen, zur Reparatur leicht beschädigter Knauf-Gipsplatten oder Gipsbauplatten sowie zum Füllen von Löchern und kleinen Unebenheiten in Gipsplatten oder Betonfertigteilen im Innenbereich vor dem Anstrich.

Eigenschaften und Vorteile

• Gebrauchsfertige Spachtelmasse	• Einfache Verarbeitung
• Schnelle Verarbeitung	• Hervorragende Haftung
• Leicht schleifbar	• Sehr geringer Schwund
• Für Innenräume	

Lagerung und Gebinde

Die Eimer vor Frost, Sonnenlicht und großer Hitze schützen. Bei Lagerung in ungeöffneter Originalverpackung beträgt die Haltbarkeit 9 Monate. Gebindegröße: 20-kg-Eimer.

VERARBEITUNG

Anwendung und Empfehlungen

Untergrundvorbereitung

Der Untergrund muss tragfähig, trocken und sauber sein. Gipsplatten müssen auf einer festen und stabilen Unterkonstruktion montiert, trocken und staubfrei sein. Betonflächen müssen vollständig trocken sowie frei von hervorstehenden Teilen und Schalöl sein.

Vorbereitung der Spachtelmasse

Die Masse vor der Anwendung gründlich durchrühren, bis eine geschmeidige, homogene Konsistenz erreicht ist. Kein Wasser zugeben. Nur sauberes Werkzeug verwenden.

Auftragen

Die Fugen zwischen den Platten zunächst mit einer ersten Lage füllen. Papier- oder Glasfaserbewehrungsstreifen in die frische Spachtelmasse einbetten und überdecken. Eine zweite und gegebenenfalls weitere Lagen erst nach vollständiger Trocknung der vorherigen Lage auftragen. Werkzeuge direkt nach Gebrauch mit Wasser reinigen. JOINTFILLER PASTA erhärtet allmählich durch Trocknung; die Trocknungsdauer hängt unter anderem von der Schichtdicke ab.

Verarbeitungsbedingungen und Hinweise

Gipsplatten erst verfugen, wenn keine Maßänderungen mehr auftreten. Empfohlene Temperatur von Untergrund und Umgebungsluft: +10 °C bis maximal +30 °C. Relative Luftfeuchtigkeit: 40 bis 70 %. Die Luftfeuchtigkeit vor, während und nach den Arbeiten soll möglichst den späteren Nutzungsbedingungen entsprechen. Für ausreichende Lüftung zum Abtransport überschüssiger Feuchtigkeit sorgen.

Wurden die Fugen zuvor mit einer pulverförmigen Fugenspachtelmasse gefüllt, muss diese vollständig getrocknet sein. Anschließend leicht schleifen, entstauben und ohne weitere Vorbehandlung mit JOINTFILLER PASTA fertigstellen. Weitere Oberflächenarbeiten dürfen erst nach einer ausreichenden Trocknungszeit von mindestens 7 Tagen erfolgen.

Verbrauch

Durchschnittlicher Richtwert: ca. 0,35 l/m² Gipsplattenfläche. Dieser Wert ist unverbindlich und dient nur der Orientierung.

Zusätzliche Hinweise

Keine anderen Materialien oder Stoffe zusetzen, da diese die Produkteigenschaften beeinträchtigen können. Flächen vor dem Anstrich mit einer geeigneten Grundierung behandeln. Fensterrahmen, Glas und Bodenbeläge während der Anwendung schützen.

Sicherheit

Für Kinder unzugänglich aufbewahren. Bei versehentlichem Augenkontakt ärztlichen Rat einholen. Sicherheitsdatenblatt unter www.bautec.be beachten.