KARTA TECHNICZNA

JOINTFILLER PASTA

GOTOWA MASA DO SPOINOWANIA I WYKAŃCZANIA





Opis produktu

BAUTEC JOINTFILLER PASTA to gotowa do użycia masa składająca się z różnych wypełniaczy mineralnych, spoiw i specjalnie dobranych środków zagęszczających. Dzięki swojemu składowi ma kremową konsystencję, jest łatwa w użyciu i wykazuje bardzo mały skurcz. Nadaje się zarówno do wypełniania, jak i wykańczania spoin między płytami gipsowo-kartonowymi.

Zakres zastosowania

Gotowa masa do wykonywania spoin między płytami gipsowo-kartonowymi o wzdłużnych krawędziach spłaszczonych (AK/BA lub 4AK/4BA) albo spłaszczonych i zaokrąglonych (HRAK/BRA), umożliwiająca uzyskanie równych i gładkich powierzchni. Służy również do zakrywania łbów wkrętów mocujących płyty, naprawy lekko uszkodzonych płyt gipsowo-kartonowych Knauf lub bloczków gipsowych oraz wypełniania otworów i niewielkich nierówności w płytach gipsowo-kartonowych lub prefabrykowanych elementach betonowych wewnątrz pomieszczeń, przed malowaniem.

Właściwości i zalety

- Masa gotowa do użycia
- Łatwa w stosowaniu
- Szybka aplikacja
- Doskonała przyczepność
- Łatwe szlifowanie
- Bardzo mały skurcz
- Do wnętrz

Przechowywanie i opakowanie

Wiadra przechowywać z dala od mrozu, słońca i wysokich temperatur. W takich warunkach okres przydatności w oryginalnym, nieotwartym opakowaniu wynosi 9 miesięcy. Opakowanie: wiadro 20 kg.

STOSOWANIE

Instrukcje i zalecenia

Przygotowanie podłoża

Podłoże musi być stabilne, suche i czyste. Płyty gipsowo-kartonowe powinny być zamocowane do sztywnej i stabilnej konstrukcji oraz suche, czyste i wolne od pyłu. Powierzchnie betonowe muszą być całkowicie suche, bez wystających elementów i pozostałości oleju szalunkowego.

Przygotowanie masy

Przed nałożeniem dokładnie wymieszać masę do uzyskania kremowej, jednorodnej konsystencji. Nie dodawać wody. Używać czystych narzędzi.

Nakładanie

Aby zamaskować spoiny między płytami, wypełnić je pierwszą warstwą masy. W świeżo nałożonej masie zatopić taśmę zbrojącą papierową lub z włókna szklanego i przykryć ją masą. Drugą i ewentualne kolejne warstwy nakładać dopiero po wyschnięciu poprzedniej. Narzędzia umyć wodą bezpośrednio po użyciu. Masa BAUTEC JOINTFILLER PASTA twardnieje stopniowo wskutek wysychania, a czas schnięcia zależy od grubości warstwy.

Warunki i zalecenia dotyczące stosowania

Spoinowanie płyt wykonywać dopiero wtedy, gdy nie zachodzą już zmiany ich wymiarów. Zalecana temperatura podłoża i powietrza: od +10 °C do maksymalnie +30 °C. Wilgotność względna powietrza: 40–70 %. Przed rozpoczęciem prac, w trakcie i po ich zakończeniu wilgotność powinna być zbliżona do warunków późniejszego użytkowania pomieszczeń. Zapewnić odpowiednią wentylację, aby szybko usunąć nadmiar wilgoci.

Jeżeli spoiny zostały wcześniej wypełnione masą szpachlową w proszku, odczekać do jej całkowitego wyschnięcia. Następnie lekko przeszlifować i odpylić spoiny, po czym bez dodatkowego gruntowania wykończyć je masą JOINTFILLER PASTA. Dalsze prace wykończeniowe wolno rozpocząć dopiero po odpowiednim okresie schnięcia wynoszącym co najmniej 7 dni.

Zużycie

Orientacyjne średnie zużycie: ok. 0,35 l/m² powierzchni płyty gipsowo-kartonowej. Wartość ma charakter wyłącznie informacyjny i nie stanowi zobowiązania.

Dodatkowe uwagi

Nie dodawać innych materiałów ani substancji, ponieważ mogą zmienić właściwości produktu. Przed malowaniem zastosować odpowiedni preparat gruntujący. Podczas nakładania masy zabezpieczyć ramy okienne, szyby i wykładziny podłogowe. W razie potrzeby dodatkowych informacji skontaktować się z działem technicznym.

Bezpieczeństwo

Przechowywać w miejscu niedostępnym dla dzieci. W przypadku przypadkowego kontaktu z oczami skonsultować się z lekarzem. Zapoznać się z kartą charakterystyki dostępną na stronie www.bautec.be.