ТЕХНІЧНА КАРТА

JOINTFILLER PASTA

ГОТОВА ШПАКЛЮВАЛЬНА МАСА ДЛЯ ЗАПОВНЕННЯ ТА ОЗДОБЛЕННЯ ШВІВ





Опис продукту

BAUTEC JOINTFILLER PASTA — готова до застосування паста на основі різних мінеральних наповнювачів, зв’язувальних речовин і спеціальних загусників. Завдяки своєму складу вона має пластичну консистенцію, легко наноситься та характеризується дуже малою усадкою. Призначена як для заповнення, так і для фінішного оздоблення швів між гіпсокартонними плитами.

Сфера застосування

Готова шпаклювальна маса для обробки швів між гіпсокартонними плитами з потоншеними поздовжніми крайками (AK/BA або 4AK/4BA) чи потоншеними заокругленими крайками (HRAK/BRA), що дозволяє отримати рівні та гладкі поверхні. Також використовується для маскування головок кріпильних гвинтів, ремонту незначних пошкоджень гіпсокартонних плит Knauf або гіпсових блоків, заповнення отворів і невеликих нерівностей на гіпсокартоні або збірних бетонних елементах усередині приміщень перед фарбуванням.

Властивості та переваги

• Готова до використання	• Простота нанесення
• Швидке виконання робіт	• Відмінна адгезія
• Легке шліфування	• Дуже мала усадка
• Для внутрішніх робіт	

Зберігання та пакування

Відра слід зберігати в захищеному від морозу, сонячного проміння та сильного нагрівання місці. За цих умов термін зберігання в оригінальній нерозкритій упаковці становить 9 місяців. Фасування: відро 20 кг.

ЗАСТОСУВАННЯ

Інструкції та рекомендації

Підготовка основи

Основа повинна бути міцною, сухою та чистою. Гіпсокартонні плити мають бути закріплені на жорсткому й стабільному каркасі, бути сухими, чистими та без пилу. Бетонні поверхні повинні бути повністю сухими, без виступів і залишків опалубного мастила.

Підготовка пасти

Перед нанесенням ретельно перемішайте матеріал до утворення однорідної пластичної маси. Не додавайте воду. Використовуйте чисті інструменти.

Нанесення

Для закладання швів між плитами заповніть їх першим шаром пасти. Укладіть армувальну стрічку з паперу або скловолокна у свіжонанесену масу та покрийте її зверху. Другий і подальші шари наносіть лише після висихання попереднього. Одразу після застосування промийте інструменти водою. BAUTEC JOINTFILLER PASTA поступово твердне внаслідок висихання; тривалість висихання залежить від товщини шару.

Умови нанесення та рекомендації

Шви між плитами слід обробляти лише після припинення змін їхніх розмірів. Рекомендована температура основи та навколишнього повітря: від +10 °C до +30 °C. Відносна вологість повітря: 40–70 %. До, під час і після обробки швів умови вологості повинні бути близькими до майбутніх умов експлуатації приміщення. Забезпечте належне провітрювання для швидкого видалення надлишкової вологи.

Якщо шви раніше заповнювали шпаклівкою на основі сухої суміші, дочекайтеся її повного висихання. Потім злегка відшліфуйте шви, видаліть пил і без додаткової попередньої обробки виконайте фінішне шпаклювання JOINTFILLER PASTA. Наступні оздоблювальні роботи допускаються лише після достатнього висихання, щонайменше через 7 днів.

Витрата

Середня орієнтовна витрата становить близько 0,35 л/м² гіпсокартонної плити. Це значення має довідковий характер і не є договірною гарантією.

Додаткові зауваження

Не додавайте інші матеріали чи речовини, оскільки це може змінити властивості продукту. Перед фарбуванням обробіть поверхню відповідною ґрунтовкою. Під час нанесення захищайте віконні рами, скло та підлогові покриття. Додаткову інформацію можна отримати в технічній службі.

Безпека

Зберігати в недоступному для дітей місці. У разі випадкового потрапляння в очі зверніться до лікаря. Ознайомтеся з паспортом безпеки на сайті www.bautec.be.