FICHE TECHNIQUE

JOINTFINISHER PASTA

ENDUIT DE FINITION PRÊT À L'EMPLOI





Description du produit

BAUTEC JOINTFINISHER PASTA est composé de carbonate de calcium, de charges, d'additifs et d'un liant. Il s'agit d'un enduit de finition et de remplissage de type 3A selon EN 13963. Référence article : 277965.

Domaine d'application

Enduit de finition multiusage pour la finition des joints (F2a), l'enduisage complet des surfaces (degrés de finition F2a à F3) et le lissage de nombreux supports, en intérieur : plaques de plâtre et de fibroplâtre, béton et béton cellulaire, enduits, maçonneries en blocs plans collés.

Propriétés et avantages

• Prêt à l'emploi	• Sans temps de gâchage ni de maturation
• Consistance onctueuse	• Facile à mettre en œuvre
• Application adaptée au degré F2a	• Très facile à poncer
• Degrés de finition F2a–F3	• Bonne adhérence

Stockage, conditionnement et qualité

Protéger du gel, des températures élevées et du soleil direct. À température ambiante, le produit se conserve pendant au moins 12 mois. Conditionnement : seau de 20 kg. Le produit fait l'objet de contrôles initiaux et permanents selon EN 13963 et porte le marquage CE.

MISE EN ŒUVRE

Application et recommandations

Préparation du support

Le support doit être sec, porteur, stable, plan et propre. Éliminer les agents séparateurs, notamment les résidus de colle d’amidon ou de papier peint. Fixer solidement les plaques de plâtre sur une ossature porteuse ; les joints doivent être secs et exempts de poussière. Combler les cavités importantes avec un enduit de jointoiement en poudre. Les joints déjà remplis doivent être parfaitement secs et affleurants.

Préparation du produit

Mélanger le matériau ; il est possible de le diluer légèrement avec un peu d’eau si nécessaire. Utiliser des récipients et des outils propres, avec une spatule ou un outil adapté au degré de finition F2a.

Séchage et température d’application

Le produit durcit par séchage ; la durée dépend de l’humidité et de la température ambiantes. Pendant la mise en œuvre et jusqu’au séchage complet, la température du produit, du support et de l’air doit être d’au moins +10 °C.

Conseils d’application

Ne pas mélanger JOINTFINISHER PASTA avec d’autres matériaux. Nettoyer immédiatement à l’eau les appareils et outils après emploi. Pour les couches plus épaisses, prévoir des temps de séchage plus longs selon la température et l’humidité de l’air.

Revêtements et finitions

Avant toute finition ou pose de revêtement mural (papier peint), traiter les plaques de plâtre avec un primaire adapté. Pour le papier peint, utiliser uniquement une colle à base de méthylcellulose. Assurer une ventilation suffisante pour favoriser le séchage après la pose de papier peint, de revêtements en fibre de verre ou l’application d’enduits à base de résine synthétique ou de cellulose.

Consommation indicative sur plaques de plâtre

Degré de finition	Consommation
F2a — finition des joints	Env. 0,1 kg/m²
F2b sur F2a	Env. 0,5 kg/m²
F3 — enduisage de toute la surface, par mm d’épaisseur	Env. 1,6 kg/m²

La consommation exacte doit être déterminée par un essai sur le support.