TECHNISCHE FICHE

JOINTFINISHER PASTA

GEBRUIKSKLAAR AFWERKPLAMUUR





Productbeschrijving

BAUTEC JOINTFINISHER PASTA bestaat uit calciumcarbonaat, vulstoffen, additieven en een bindmiddel. Het is een vul- en afwerkplamuur van type 3A volgens EN 13963. Artikelnummer: 277965.

Toepassingsgebied

Multifunctionele afwerkplamuur voor het afwerken van voegen (F2a), het volledig plamuren van oppervlakken (afwerkingsgraden F2a tot F3) en het gladmaken van diverse ondergronden binnenshuis: gipsplaten en gipsvezelplaten, beton en cellenbeton, pleisterlagen en metselwerk van verlijmde vlakke blokken.

Eigenschappen en voordelen

• Gebruiksklaar	• Geen meng- of rijptijd nodig
• Smeuïge consistentie	• Eenvoudig te verwerken
• Verwerking passend bij afwerkingsgraad F2a	• Zeer gemakkelijk schuurbaar
• Afwerkingsgraden F2a–F3	• Goede hechting

Opslag, verpakking en kwaliteit

Beschermen tegen vorst, hoge temperaturen en rechtstreeks zonlicht. Bij kamertemperatuur blijft de kwaliteit van het product gedurende minstens 12 maanden behouden. Verpakking: emmer van 20 kg. Het product wordt overeenkomstig EN 13963 onderworpen aan initiële en doorlopende productiecontroles en draagt de CE-markering.

VERWERKING

Toepassing en aanbevelingen

Voorbereiding van de ondergrond

De ondergrond moet droog, draagkrachtig, stabiel, vlak en schoon zijn. Scheidende stoffen, zoals resten van zetmeellijm of behangpapier, verwijderen. Gipsplaten stevig op een dragende constructie bevestigen; de voegen moeten droog en stofvrij zijn. Grote holten opvullen met een voegenvuller in poedervorm. Vooraf gevulde voegen moeten volledig droog en gelijkliggend met het plaatoppervlak zijn.

Voorbereiding van het product

Het materiaal doorroeren en indien nodig licht verdunnen met een kleine hoeveelheid water. Schone bakken en gereedschappen gebruiken, met een plamuurmes of een geschikt gereedschap voor afwerkingsgraad F2a.

Droging en verwerkingstemperatuur

Het product hardt uit door droging; de droogtijd is afhankelijk van de luchtvochtigheid en de omgevingstemperatuur. Tijdens de verwerking en tot het volledig droog is, moeten de temperatuur van het product, de ondergrond en de lucht minstens +10 °C bedragen.

Verwerkingsadvies

JOINTFINISHER PASTA niet mengen met andere materialen. Apparaten en gereedschappen onmiddellijk na gebruik met water reinigen. Bij dikkere lagen langere droogtijden in acht nemen, afhankelijk van de temperatuur en de luchtvochtigheid.

Bekledingen en afwerkingen

Gipsplaten vóór elke afwerking of het aanbrengen van wandbekleding (behang) steeds behandelen met een geschikte primer. Voor behang uitsluitend lijm op basis van methylcellulose gebruiken. Zorg voor voldoende ventilatie om de droging te bevorderen na het aanbrengen van behang, glasvezelbekleding of pleisters op basis van kunsthars of cellulose.

Indicatief verbruik op gipsplaten

Afwerkingsgraad	Verbruik
F2a — voegafwerking	Ca. 0,1 kg/m²
F2b op F2a	Ca. 0,5 kg/m²
F3 — volledige oppervlakte, per mm laagdikte	Ca. 1,6 kg/m²

Het exacte verbruik kan uitsluitend worden bepaald door een proef op de ondergrond.