TECHNISCHES MERKBLATT

JOINTFINISHER PASTA

GEBRAUCHSFERTIGE FEINSPACHTELMASSE





Produktbeschreibung

BAUTEC JOINTFINISHER PASTA besteht aus Calciumcarbonat, Füllstoffen, Zusatzstoffen und einem Bindemittel. Es handelt sich um eine Füll- und Feinspachtelmasse des Typs 3A gemäß EN 13963. Artikelnummer: 277965.

Anwendungsbereich

Vielseitig einsetzbare Feinspachtelmasse zur Endbearbeitung von Fugen (F2a), zur vollflächigen Verspachtelung (Oberflächengüten F2a bis F3) sowie zum Glätten verschiedener Untergründe im Innenbereich: Gips- und Gipsfaserplatten, Beton und Porenbeton, Putzflächen sowie Mauerwerk aus planmäßig verklebten Blöcken.

Eigenschaften und Vorteile

• Gebrauchsfertig	• Keine Anmisch- oder Reifezeit
• Geschmeidige Konsistenz	• Leicht zu verarbeiten
• Geeignetes Werkzeug für Qualitätsstufe F2a	• Sehr leicht schleifbar
• Oberflächengüten F2a–F3	• Gute Haftung

Lagerung, Verpackung und Qualität

Vor Frost, hohen Temperaturen und direkter Sonneneinstrahlung schützen. Bei Raumtemperatur bleibt die Produktqualität mindestens 12 Monate erhalten. Verpackung: 20-kg-Eimer. Das Produkt unterliegt gemäß EN 13963 einer Erstprüfung und einer laufenden Produktionskontrolle und trägt die CE-Kennzeichnung.

VERARBEITUNG

Verarbeitung und Hinweise

Untergrundvorbereitung

Der Untergrund muss trocken, tragfähig, stabil, eben und sauber sein. Trennende Stoffe wie Stärkekleister- oder Tapetenreste entfernen. Gipsplatten müssen fest auf einer tragfähigen Unterkonstruktion montiert sein; die Fugen müssen trocken und staubfrei sein. Größere Hohlräume mit einer pulverförmigen Fugenspachtelmasse füllen. Bereits gefüllte Fugen müssen vollständig trocken und bündig mit der Plattenoberfläche sein.

Anmischen und Vorbereitung

Das Material durchrühren und bei Bedarf mit wenig Wasser leicht verdünnen. Saubere Behälter und Werkzeuge verwenden; eine Spachtel oder ein geeignetes Werkzeug für die Oberflächengüte F2a benutzen.

Trocknung und Verarbeitungstemperatur

Das Material erhärtet durch Trocknung; die Trocknungsdauer hängt von der Luftfeuchtigkeit und der Umgebungstemperatur ab. Bei der Verarbeitung und bis zur vollständigen Trocknung dürfen die Temperaturen des Materials, des Untergrunds und der Luft +10 °C nicht unterschreiten.

Verarbeitungshinweise

JOINTFINISHER PASTA nicht mit anderen Materialien mischen. Geräte und Werkzeuge unmittelbar nach Gebrauch mit Wasser reinigen. Bei dickeren Schichten entsprechend Temperatur und Luftfeuchtigkeit längere Trocknungszeiten beachten.

Beschichtungen und Oberflächen

Gipsplatten vor einer weiteren Oberflächenbehandlung oder dem Anbringen von Wandbekleidungen (Tapeten) stets mit einer geeigneten Grundierung behandeln. Für Tapeten ausschließlich Kleister auf Methylcellulosebasis verwenden. Nach dem Anbringen von Tapeten, Glasfaserbekleidungen sowie Kunstharz- oder Celluloseputzen durch ausreichende Belüftung eine zügige Trocknung sicherstellen.

Richtverbrauch auf Gipsplatten

Oberflächengüte	Verbrauch
F2a — Fugenfinish	Ca. 0,1 kg/m²
F2b auf F2a	Ca. 0,5 kg/m²
F3 — vollflächig, je mm Schichtdicke	Ca. 1,6 kg/m²

Der genaue Verbrauch lässt sich nur durch eine Probe am jeweiligen Untergrund ermitteln.