FIȘĂ TEHNICĂ

JOINTFINISHER PASTA

PASTĂ DE FINISARE GATA DE UTILIZARE





Descrierea produsului

BAUTEC JOINTFINISHER PASTA este alcătuită din carbonat de calciu, materiale de umplutură, aditivi și un liant. Este o pastă pentru finisare și umplere, de tip 3A conform EN 13963. Număr articol: 277965.

Domenii de utilizare

Pastă multifuncțională pentru finisarea rosturilor (F2a), gletuirea integrală a suprafețelor (niveluri de finisare de la F2a la F3) și netezirea diferitelor suporturi la interior: plăci de gips-carton și plăci din fibre de gips, beton și beton celular, tencuieli și zidării din blocuri plane lipite.

Proprietăți și avantaje

• Gata de utilizare	• Fără timp de preparare sau maturare
• Consistență cremoasă	• Aplicare ușoară
• Aplicare cu unealta adecvată nivelului F2a	• Șlefuire foarte ușoară
• Niveluri de finisare F2a–F3	• Aderență bună

Depozitare, ambalare și calitate

Protejați produsul împotriva înghețului, temperaturilor ridicate și expunerii directe la soare. La temperatura camerei, calitatea produsului se menține constantă timp de minimum 12 luni. Ambalare: găleată de 20 kg. Conform EN 13963, produsul este supus verificărilor inițiale și controlului permanent al producției și poartă marcajul CE.

PUNERE ÎN OPERĂ

Aplicare și recomandări

Pregătirea suportului

Suportul trebuie să fie uscat, portant, stabil, plan și curat. Îndepărtați substanțele care împiedică aderența, precum resturile de adeziv pe bază de amidon sau de tapet. Plăcile de gips-carton trebuie să fie fixate ferm pe structura portantă, iar rosturile să fie uscate și fără praf. Umpleți golurile mari cu un material de rostuit sub formă de pulbere. Rosturile umplute anterior trebuie să fie complet uscate și la același nivel cu suprafața plăcilor.

Pregătirea materialului

Amestecați materialul și, dacă este necesar, diluați-l cu puțină apă. Folosiți recipiente și unelte curate, inclusiv un șpaclu sau un instrument adecvat nivelului de finisare F2a.

Uscare și temperatură de aplicare

Materialul se întărește prin uscare. Timpul de uscare depinde de umiditatea aerului și de temperatura ambiantă. În timpul aplicării și până la uscarea completă, temperatura materialului, a suportului și a aerului nu trebuie să fie sub +10 °C.

Recomandări de aplicare

Nu amestecați JOINTFINISHER PASTA cu alte materiale. Spălați echipamentele și uneltele cu apă imediat după utilizare. Pentru straturi mai groase, respectați timpi de uscare mai lungi, în funcție de temperatură și de umiditatea aerului.

Acoperiri și finisaje

Înaintea aplicării unui finisaj sau a unui strat de acoperire (de exemplu, tapet), tratați întotdeauna plăcile de gips-carton cu o amorsă adecvată. Utilizați numai adeziv pe bază de metilceluloză pentru tapet. După lipirea tapetului ori a învelișurilor din fibră de sticlă și după aplicarea tencuielilor pe bază de rășini sintetice sau celuloză, asigurați o ventilare suficientă pentru uscarea rapidă.

Consum orientativ pe plăci de gips-carton

Nivel de finisare	Consum
F2a — finisarea rosturilor	Aprox. 0,1 kg/m²
F2b peste stratul F2a	Aprox. 0,5 kg/m²
F3 — întreaga suprafață, la 1 mm grosime	Aprox. 1,6 kg/m²

Consumul exact poate fi determinat numai prin efectuarea unei probe pe suportul respectiv.