ТЕХНІЧНА КАРТА

JOINTFINISHER PASTA

ГОТОВА ФІНІШНА ШПАКЛЮВАЛЬНА МАСА





Опис продукту

BAUTEC JOINTFINISHER PASTA складається з карбонату кальцію, наповнювачів, добавок і зв’язувального компонента. Це шпаклювальна маса для фінішного оздоблення та заповнення, тип 3A згідно з EN 13963. Артикул: 277965.

Сфера застосування

Багатофункціональна маса для фінішного оздоблення швів (F2a), суцільного шпаклювання поверхонь (класи оздоблення від F2a до F3) та вирівнювання різних основ усередині приміщень: гіпсокартонних і гіпсоволокнистих плит, бетону й газобетону, штукатурки та кладки з рівних блоків на клею.

Властивості та переваги

• Готова до застосування	• Не потребує замішування та витримування
• Кремоподібна консистенція	• Легке нанесення
• Нанесення інструментом для класу F2a	• Дуже легко шліфується
• Класи оздоблення F2a–F3	• Добра адгезія

Зберігання, фасування та якість

Захищайте продукт від замерзання, високих температур і прямих сонячних променів. За кімнатної температури якість продукту зберігається протягом щонайменше 12 місяців. Фасування: відро 20 кг. Відповідно до EN 13963 продукт проходить початкові випробування та постійний виробничий контроль і має маркування CE.

ІНСТРУКЦІЯ ІЗ ЗАСТОСУВАННЯ

Нанесення та рекомендації

Підготовка основи

Основа має бути сухою, міцною, стійкою, рівною та чистою. Видаліть розділювальні речовини, зокрема залишки крохмального клею та шпалер. Гіпсокартонні плити мають бути надійно закріплені на несучому каркасі, а шви — сухими й очищеними від пилу. Великі порожнини заповніть порошковою шпаклівкою для швів. Попередньо заповнені шви повинні повністю висохнути й бути врівень із поверхнею плит.

Підготовка матеріалу

Перемішайте матеріал і, за потреби, розбавте невеликою кількістю води. Використовуйте чисту ємність та інструменти, зокрема шпатель або відповідний інструмент для класу оздоблення F2a.

Висихання та температура нанесення

Матеріал твердне в процесі висихання. Час висихання залежить від вологості повітря й температури навколишнього середовища. Під час нанесення та до повного висихання температура матеріалу, основи й повітря не повинна бути нижчою за +10 °C.

Рекомендації щодо нанесення

Не змішуйте JOINTFINISHER PASTA з іншими матеріалами. Одразу після використання промийте обладнання та інструменти водою. За нанесення товстіших шарів передбачайте довший час висихання залежно від температури та вологості повітря.

Покриття та подальше оздоблення

Перед нанесенням фінішного покриття (наприклад, шпалер) завжди обробляйте гіпсокартонні плити відповідною ґрунтовкою. Для шпалер використовуйте лише клей на основі метилцелюлози. Після наклеювання шпалер чи скловолоконних покриттів, а також після нанесення штукатурок на основі синтетичних смол або целюлози забезпечте достатню вентиляцію для швидкого висихання.

Орієнтовна витрата на гіпсокартонних плитах

Клас оздоблення	Витрата
F2a — фінішне оздоблення швів	Прибл. 0,1 кг/м²
F2b — поверх шару F2a	Прибл. 0,5 кг/м²
F3 — суцільний шар завтовшки 1 мм	Прибл. 1,6 кг/м²

Точну витрату можна визначити лише шляхом пробного нанесення на відповідну основу.