TEKNİK BİLGİ FORMU

# JOINTFINISHER PASTA

## KULLANIMA HAZIR İNCE YÜZEY DÜZELTME MACUNU







### Ürün tanımı

BAUTEC JOINTFINISHER PASTA; kalsiyum karbonat, dolgu maddeleri, katkı maddeleri ve bir bağlayıcıdan oluşur. EN 13963 standardına göre 3A tipi son kat ve dolgu macunudur. Ürün kodu: 277965.

### Kullanım alanları

Derzlerin son kat bitirilmesi (F2a), yüzeylerin tamamen ince bir tabaka ile kaplanması (F2a–F3 bitiş seviyeleri) ve farklı yüzeylerin düzeltilmesi için çok amaçlı son kat macunudur. İç mekânlarda alçı levha ve alçı elyaf levha, beton ve gazbeton, sıva ve yapıştırılarak örülmüş düz blok duvarlar üzerinde kullanılır.

### Özellikler ve avantajlar

| | |
|---|---|
| • Kullanıma hazır | • Hazırlama ve dinlendirme süresi gerektirmez |
| • Krem kıvamlı yapı | • Kolay uygulanır |
| • F2a bitiş düzeyine uygun aletlerle uygulanır | • Çok kolay zımparalanır |
| • F2a–F3 bitiş düzeyleri | • İyi yapışma özelliği |

### Depolama, ambalaj ve kalite

Dondan, yüksek sıcaklıklardan ve doğrudan güneş ışığından koruyun. Oda sıcaklığında ürün kalitesi en az 12 ay korunur. Ambalaj: 20 kg kova. Ürün, EN 13963 uyarınca ilk tip testlerine ve sürekli üretim kontrolüne tabidir; CE işareti taşır.

UYGULAMA

# Uygulama ve öneriler

## Yüzey hazırlığı

Yüzey kuru, taşıyıcı, sağlam, düz ve temiz olmalıdır. Nişasta bazlı yapıştırıcı veya duvar kâğıdı kalıntıları gibi yapışmayı engelleyen maddeleri uzaklaştırın. Alçı levhalar taşıyıcı karkasa sağlam biçimde monte edilmeli; derzler kuru, temiz ve tozsuz olmalıdır. Büyük boşlukları toz esaslı derz dolgusu ile doldurun. Önceden doldurulmuş derzler tamamen kurumuş ve levha yüzeyiyle aynı hizada olmalıdır.

## Malzemenin hazırlanması

Malzemeyi karıştırın; gerekirse az miktarda suyla inceltin. Temiz kaplar ve aletler kullanın. F2a bitiş düzeyine uygun bir spatula veya başka bir uygun uygulama aleti kullanın.

## Kuruma ve uygulama sıcaklığı

Malzeme kuruyarak sertleşir; kuruma süresi havanın nemine ve ortam sıcaklığına bağlıdır. Uygulama sırasında ve tamamen kuruyuncaya kadar malzeme, yüzey ve hava sıcaklığı +10 °C'nin altına düşmemelidir.

## Uygulama önerileri

JOINTFINISHER PASTA'yı başka malzemelerle karıştırmayın. Kullanımdan hemen sonra ekipman ve aletleri suyla temizleyin. Daha kalın katmanlarda, sıcaklık ve nem koşullarına göre daha uzun kuruma süresi bırakın.

## Kaplamalar ve son işlemler

Son kat işlem veya duvar kâğıdı gibi kaplamalardan önce alçı levhalara uygun bir astar uygulanmalıdır. Duvar kâğıdı için yalnızca metilselüloz esaslı yapıştırıcı kullanın. Duvar kâğıdı, cam elyaf kaplama veya sentetik reçine ya da selüloz esaslı sıva uygulamasından sonra hızlı kuruma için yeterli havalandırma sağlayın.

## Alçı levhalarda yaklaşık tüketim

| Bitiş düzeyi | Tüketim |
|---|---|
| F2a — derz son katı | Yaklaşık 0,1 kg/m² |
| F2a üzerine F2b | Yaklaşık 0,5 kg/m² |
| F3 — tüm yüzeyde, her mm kalınlık için | Yaklaşık 1,6 kg/m² |

Kesin tüketim miktarı, ilgili yüzey üzerinde yapılacak bir deneme ile belirlenebilir.