FICHA TÉCNICA

BETON-PRIM SPRAY

PRIMÁRIO DE ADERÊNCIA PULVERIZÁVEL PARA REBOCOS DE GESSO OU CIMENTO





Definição técnica

Primário para a preparação de suportes lisos e/ou de baixa absorção. Melhora a aderência e regula a porosidade, reduzindo a formação de bolhas e as diferenças de tonalidade. O BETON-PRIM SPRAY deve criar uma ponte de aderência entre um suporte pouco adequado e o revestimento a aplicar.

Líquido rosa-leitoso que adquire uma tonalidade ligeiramente alaranjada durante a secagem. Aplicar sem diluir, com trincha, rolo, pincel ou mecanicamente (pistola ou equipamento airless).

Características técnicas

Resíduo seco	25 % (solução aquosa)
Densidade	1,05 kg/L
pH	8
COV	Inferior a 1 g/L

Suportes admissíveis — interiores

Rebocos de cimento, betão celular, gesso, blocos de gesso, lajes de betão, betão, pedra silico-calcária e tijolo.

APLICAÇÃO E RECOMENDAÇÕES

Modo de aplicação

Precauções de utilização

Não aplicar a temperaturas inferiores a +5 °C ou superiores a +30 °C, sobre suportes excessivamente aquecidos, sob luz solar direta, sobre suportes congelados ou em paredes permanentemente molhadas ou sujeitas a humidade ascendente. Agitar o primário antes da utilização para homogeneizar a solução.

Preparação dos suportes

Os suportes devem estar secos, limpos, duros, sem pó, isentos de quaisquer vestígios de agentes descofrantes ou outros agentes separadores e de zonas sem aderência. Em suportes muito absorventes, aplicar até à saturação.

Aplicação

Aplicar o produto sem diluir, com trincha, rolo, pincel ou mecanicamente (pistola ou equipamento airless).

Máquinas / Equipamentos

Equipamento	Airless
Bico	517
Pressão	70 a 90 bar

Limpeza das ferramentas

Limpar imediatamente com água após a utilização.

Tempo de secagem

A 20 °C e 65 % de humidade relativa: seco após cerca de 2 horas, consoante a quantidade aplicada, o suporte, a temperatura, a humidade e a ventilação do local.

Consumo

Variável consoante a porosidade do suporte: 100 a 150 g/m². O rendimento indicado é teórico; o rendimento real depende da natureza e da estrutura do suporte, bem como do método de aplicação.

Revestimentos

Colas para ladrilhos, rebocos e pinturas.

Teor de COV

Valor-limite da UE para este produto (categoria A/g): 30 g/L (2010). Este produto contém, no máximo, 1 g/L.

Armazenamento

12 meses ao abrigo do gelo e do calor intenso, na embalagem original fechada e intacta.

Embalagem

Balde de 10 kg.