FIȘĂ TEHNICĂ

BETON-PRIM SPRAY

AMORSĂ DE ADERENȚĂ PULVERIZABILĂ PENTRU TENCUIELI PE BAZĂ DE IPSOS SAU CIMENT





Definiție tehnică

Amorsă pentru pregătirea suporturilor netede și/sau cu absorbție redusă. Îmbunătățește aderența și reglează porozitatea, limitând formarea bulelor și diferențele de nuanță. BETON-PRIM SPRAY trebuie să formeze o punte de aderență între suportul mai puțin adecvat și tencuiala ce urmează a fi aplicată.

Lichid roz-lăptos, care capătă o nuanță ușor portocalie la uscare. Se aplică nediluat, cu bidineaua, rola, pensula sau mecanizat (pistol ori instalație airless).

Caracteristici tehnice

Conținut de substanță uscată	25 % (soluție apoasă)
Densitate	1,05 kg/L
pH	8
COV	Sub 1 g/L

Suporturi admise — interior

Tencuială de ciment, beton celular, ipsos, blocuri din ipsos, plăci din beton, beton, piatră silico-calcaroasă și cărămidă.

APLICARE ȘI RECOMANDĂRI

Mod de aplicare

Precauții la utilizare

Nu aplicați la temperaturi sub +5 °C sau peste +30 °C, pe suporturi supraîncălzite, în plin soare, pe suprafețe înghețate ori pe pereți permanent umezi sau afectați de umiditate ascensională. Agitați amorsa înainte de utilizare pentru omogenizarea soluției.

Pregătirea suporturilor

Suporturile trebuie să fie uscate, curate, dure, fără praf, fără urme de agenți de separare și fără zone cu aderență slabă. Pe suporturi foarte absorbante, aplicați până la saturarea suportului.

Aplicare

Aplicați produsul nediluat cu bidineaua, rola, pensula sau mecanizat (pistol sau instalație airless).

Mașini / Echipamente

Echipament	Instalație airless
Duză	517
Presiune	70–90 bar

Curățarea uneltelor

Curățați imediat cu apă după utilizare.

Timp de uscare

La 20 °C și umiditate relativă de 65 %: uscat după aproximativ 2 ore, în funcție de cantitatea aplicată, tipul suportului, temperatură, umiditate și ventilarea încăperii.

Consum

Variabil în funcție de porozitatea suportului: 100–150 g/m². Randamentul indicat este teoretic; consumul real depinde de natura și structura suportului, precum și de metoda de aplicare.

Acoperiri ulterioare

Adezivi pentru plăci ceramice, tencuieli, vopsele.

Conținut de COV

Valoarea-limită UE pentru acest produs (categoria A/g): 30 g/L (2010). Acest produs conține maximum 1 g/L.

Depozitare

12 luni, ferit de îngheț și căldură puternică, în ambalajul original nedesfăcut.

Ambalare

Găleată de 10 kg.