TEKNİK BİLGİ FORMU

BETON-PRIM SPRAY

ALÇI VE ÇİMENTO ESASLI SIVALAR İÇİN PÜSKÜRTÜLEBİLİR ADERANS ASTARI





TEKNİK TANIM

Düz ve/veya aderansı düşük yüzeylerin hazırlanması için astardır. Yapışmayı iyileştirir, gözenekliliği düzenler, kabarcık oluşumunu ve renk tonu farklılıklarını sınırlar. BETON-PRIM SPRAY, uygun olmayan yüzey ile uygulanacak sıva arasında bir aderans köprüsü oluşturur.

Kururken hafif turuncuya dönen süt pembesi renkli sıvıdır. Seyreltilmeden fırça, rulo, boya fırçası veya mekanik olarak püskürtme tabancası ya da airless cihazıyla uygulanır.

TEKNİK ÖZELLİKLER

Katı madde oranı	%25 (sulu çözelti)
Yoğunluk	1,05 kg/L
pH	8
VOC	1 g/L'den az

UYGUN YÜZEYLER — İÇ MEKÂNLAR

Çimento sıva, gazbeton, alçı, alçı blok, beton döşeme, beton, kireç-kum taşı ve tuğla.

UYGULAMA TALİMATLARI

UYGULAMA ÖNLEMLERİ

+5 °C'nin altında veya +30 °C'nin üzerinde, aşırı ısınmış yüzeylerde, doğrudan güneş altında ya da donmuş zeminlerde uygulamayın. Sürekli ıslak duvarlara veya yükselen neme maruz kalan yüzeylere doğrudan uygulamayın. Kullanmadan önce homojen hâle gelmesi için astarı iyice çalkalayın.

YÜZEY HAZIRLIĞI

Yüzeyler kuru, temiz, sağlam; ayırıcı madde kalıntılarından, gevşek ve tutunmayan kısımlardan ve tozdan arındırılmış olmalıdır. Çok emici yüzeylerde yüzey doyuma ulaşana kadar uygulayın.

UYGULAMA

Seyreltmeden fırça, rulo, boya fırçası veya mekanik olarak püskürtme tabancası ya da airless cihazıyla uygulayın.

MAKİNELER / EKİPMAN

Yöntem	Airless püskürtme cihazı
Meme	517
Basınç	70–90 bar

ALETLERİN TEMİZLENMESİ

Kullanımdan hemen sonra aletleri suyla temizleyin.

KURUMA SÜRESİ

20 °C sıcaklıkta ve %65 bağıl nemde: uygulanan miktara, yüzeye, sıcaklığa, neme ve ortamın havalandırılmasına bağlı olarak yaklaşık 2 saatte kurur.

TÜKETİM

Yüzeyin gözenekliliğine bağlı olarak: 100–150 g/m². Belirtilen sarfiyat teoriktir; gerçek sarfiyat yüzeyin niteliğine, yapısına ve uygulama yöntemine bağlıdır.

ÜZERİNE UYGULANABİLECEK KAPLAMALAR

Seramik yapıştırıcıları, sıvalar ve boyalar.

UÇUCU ORGANİK BİLEŞİK (VOC) İÇERİĞİ

Bu ürün için AB sınır değeri (kategori A/g): 30 g/L (2010). Bu ürün en fazla 1 g/L VOC içerir.

DEPOLAMA

Açılmamış orijinal ambalajında, don ve aşırı sıcaktan korunarak 12 ay saklanabilir.

AMBALAJ

10 kg kova.