FICHE TECHNIQUE

FILM BÂTIMENT POLYÉTHYLÈNE 0,20 MM

CARACTÉRISTIQUE	MÉTHODE	UNITÉ	VALEUR
Type			Film polyéthylène basse densité fabriqué à partir de regranulés
Description			Feuilles souples d'étanchéité de type A
Variantes			Transparent, semi-recyclé, noir
Application			Film plastique pare-vapeur, notamment pour fondations et caves
Épaisseur	EN 1849-2	mm	0,20
Largeur	EN 1849-2	mm	1 500 – 6 000
Longueur	EN 1849-2	m	> 10
Densité	EN ISO 1183	g/cm³	0,92
Imperméabilité du film	EN 1928	2 kPa	Conforme
Réaction au feu	EN 13501-1		F
Résistance à la traction longitudinale	ASTM D 882	N/15 mm	50,00
Résistance à la traction transversale	ASTM D 882	N/15 mm	52,90
Allongement à la rupture longitudinale	ASTM D 1004	N/15 mm	9,90
Allongement à la rupture transversale	ASTM D 1004	N/15 mm	18,10
Résistance à une charge fixe de 25 kg	EN 12730		Pas de perforation
Résistance à l'impact	EN 12691	mm	≥ 1 500
Liaison de chevauchement	EN 12317-2		NPD
Dart drop	ASTM D1709-A		421

NOTES ET TOLÉRANCES

[1] Méthode d'essai EN 1849-2 : tolérance ± 10 %.
[2] Méthode d'essai EN 1849-2 : tolérance ± 5 %.
[3] Méthode d'essai EN 1849-2 : tolérance ± 5 %.
[4] Les résultats d'imperméabilité sont valables uniquement pour le film et non pour les zones de chevauchement.

FICHE TECHNIQUE

FILM BÂTIMENT POLYÉTHYLÈNE 0,10 MM

CARACTÉRISTIQUE	MÉTHODE	UNITÉ	VALEUR
Type			Film polyéthylène basse densité fabriqué à partir de regranulés
Description			Feuilles souples d'étanchéité de type A
Variantes			Transparent, semi-recyclé, noir
Application			Film plastique pare-vapeur, notamment pour fondations et caves
Épaisseur	EN 1849-2	mm	0,10
Largeur	EN 1849-2	mm	1 500 – 6 000
Longueur	EN 1849-2	m	> 10
Densité	EN ISO 1183	g/cm³	0,92
Imperméabilité du film	EN 1928	2 kPa	Conforme
Réaction au feu	EN 13501-1		F
Résistance à la traction longitudinale	ASTM D 882	N/15 mm	39,60
Résistance à la traction transversale	ASTM D 882	N/15 mm	37,10
Allongement à la rupture longitudinale	ASTM D 1004	N/15 mm	5,60
Allongement à la rupture transversale	ASTM D 1004	N/15 mm	10,50
Résistance à une charge fixe de 25 kg	EN 12730		Pas de perforation
Résistance à l'impact	EN 12691	mm	≥ 1 500
Liaison de chevauchement	EN 12317-2		NPD
Dart drop	ASTM D1709-A		224

NOTES ET TOLÉRANCES

[1] Méthode d'essai EN 1849-2 : tolérance ± 10 %.
[2] Méthode d'essai EN 1849-2 : tolérance ± 5 %.
[3] Méthode d'essai EN 1849-2 : tolérance ± 5 %.
[4] Les résultats d'imperméabilité sont valables uniquement pour le film et non pour les zones de chevauchement.