KARTA TECHNICZNA

FOLIA BUDOWLANA POLIETYLENOWA 0,20 MM

PARAMETR	METODA BADANIA	JEDNOSTKA	WARTOŚĆ
Rodzaj			Folia polietylenowa o niskiej gęstości, wyprodukowana z regranulatu
Opis produktu			Elastyczna folia hydroizolacyjna typu A
Warianty produktu			Całkowicie przezroczysta, częściowo z recyklingu, czarna
Zastosowanie			Folia z tworzywa sztucznego jako paroizolacja, m.in. do uszczelniania fundamentów i piwnic
Grubość	EN 1849-2	mm	0,20
Szerokość	EN 1849-2	mm	1 500 – 6 000
Długość	EN 1849-2	m	> 10
Gęstość	EN ISO 1183	g/cm³	0,92
Wodoszczelność folii	EN 1928	2 kPa	Zgodna
Reakcja na ogień	EN 13501-1		F
Wytrzymałość na rozciąganie wzdłużne	ASTM D 882	N/15 mm	50,00
Wytrzymałość na rozciąganie poprzeczne	ASTM D 882	N/15 mm	52,90
Wydłużenie przy zerwaniu wzdłużne	ASTM D 1004	N/15 mm	9,90
Wydłużenie przy zerwaniu poprzeczne	ASTM D 1004	N/15 mm	18,10
Odporność na obciążenie statyczne 25 kg	EN 12730		Brak perforacji
Odporność na uderzenie	EN 12691	mm	≥ 1 500
Wytrzymałość połączenia na zakład	EN 12317-2		NPD
Badanie spadającym grotem (dart drop)	ASTM D1709-A		421

UWAGI I TOLERANCJE

[1] Metoda badania EN 1849-2: tolerancja ± 10%.
[2] Metoda badania EN 1849-2: tolerancja ± 5%.
[3] Metoda badania EN 1849-2: tolerancja ± 5%.
[4] Wyniki badania wodoszczelności dotyczą wyłącznie folii, a nie miejsc zakładów.

KARTA TECHNICZNA

FOLIA BUDOWLANA POLIETYLENOWA 0,10 MM

PARAMETR	METODA BADANIA	JEDNOSTKA	WARTOŚĆ
Rodzaj			Folia polietylenowa o niskiej gęstości, wyprodukowana z regranulatu
Opis produktu			Elastyczna folia hydroizolacyjna typu A
Warianty produktu			Całkowicie przezroczysta, częściowo z recyklingu, czarna
Zastosowanie			Folia z tworzywa sztucznego jako paroizolacja, m.in. do uszczelniania fundamentów i piwnic
Grubość	EN 1849-2	mm	0,10
Szerokość	EN 1849-2	mm	1 500 – 6 000
Długość	EN 1849-2	m	> 10
Gęstość	EN ISO 1183	g/cm³	0,92
Wodoszczelność folii	EN 1928	2 kPa	Zgodna
Reakcja na ogień	EN 13501-1		F
Wytrzymałość na rozciąganie wzdłużne	ASTM D 882	N/15 mm	39,60
Wytrzymałość na rozciąganie poprzeczne	ASTM D 882	N/15 mm	37,10
Wydłużenie przy zerwaniu wzdłużne	ASTM D 1004	N/15 mm	5,60
Wydłużenie przy zerwaniu poprzeczne	ASTM D 1004	N/15 mm	10,50
Odporność na obciążenie statyczne 25 kg	EN 12730		Brak perforacji
Odporność na uderzenie	EN 12691	mm	≥ 1 500
Wytrzymałość połączenia na zakład	EN 12317-2		NPD
Badanie spadającym grotem (dart drop)	ASTM D1709-A		224

UWAGI I TOLERANCJE

[1] Metoda badania EN 1849-2: tolerancja ± 10%.
[2] Metoda badania EN 1849-2: tolerancja ± 5%.
[3] Metoda badania EN 1849-2: tolerancja ± 5%.
[4] Wyniki badania wodoszczelności dotyczą wyłącznie folii, a nie miejsc zakładów.