FIȘĂ TEHNICĂ

FOLIE DE POLIETILENĂ PENTRU CONSTRUCȚII 0,20 MM

CARACTERISTICĂ	METODĂ DE TESTARE	UNITATE	VALOARE
Tip			Folie din polietilenă de joasă densitate, fabricată din material regranulat
Descrierea produsului			Folie flexibilă pentru impermeabilizare, tip A
Variante de produs			Complet transparentă, parțial reciclată, neagră
Domeniu de utilizare			Folie din material plastic utilizată ca barieră de vapori, inclusiv pentru etanșarea fundațiilor și subsolurilor
Grosime	EN 1849-2	mm	0,20
Lățime	EN 1849-2	mm	1 500 – 6 000
Lungime	EN 1849-2	m	> 10
Densitate	EN ISO 1183	g/cm³	0,92
Impermeabilitatea foliei	EN 1928	2 kPa	Conform
Reacție la foc	EN 13501-1		F
Rezistență la tracțiune longitudinală	ASTM D 882	N/15 mm	50,00
Rezistență la tracțiune transversală	ASTM D 882	N/15 mm	52,90
Alungire la rupere longitudinală	ASTM D 1004	N/15 mm	9,90
Alungire la rupere transversală	ASTM D 1004	N/15 mm	18,10
Rezistență la sarcină statică de 25 kg	EN 12730		Fără perforare
Rezistență la impact	EN 12691	mm	≥ 1 500
Rezistența îmbinării prin suprapunere	EN 12317-2		NPD
Încercare la căderea dornului (dart drop)	ASTM D1709-A		421

NOTE ȘI TOLERANȚE

[1] Metoda de încercare EN 1849-2: toleranță ± 10 %.
[2] Metoda de încercare EN 1849-2: toleranță ± 5 %.
[3] Metoda de încercare EN 1849-2: toleranță ± 5 %.
[4] Rezultatele privind impermeabilitatea se aplică numai foliei, nu și zonelor de suprapunere.

FIȘĂ TEHNICĂ

FOLIE DE POLIETILENĂ PENTRU CONSTRUCȚII 0,10 MM

CARACTERISTICĂ	METODĂ DE TESTARE	UNITATE	VALOARE
Tip			Folie din polietilenă de joasă densitate, fabricată din material regranulat
Descrierea produsului			Folie flexibilă pentru impermeabilizare, tip A
Variante de produs			Complet transparentă, parțial reciclată, neagră
Domeniu de utilizare			Folie din material plastic utilizată ca barieră de vapori, inclusiv pentru etanșarea fundațiilor și subsolurilor
Grosime	EN 1849-2	mm	0,10
Lățime	EN 1849-2	mm	1 500 – 6 000
Lungime	EN 1849-2	m	> 10
Densitate	EN ISO 1183	g/cm³	0,92
Impermeabilitatea foliei	EN 1928	2 kPa	Conform
Reacție la foc	EN 13501-1		F
Rezistență la tracțiune longitudinală	ASTM D 882	N/15 mm	39,60
Rezistență la tracțiune transversală	ASTM D 882	N/15 mm	37,10
Alungire la rupere longitudinală	ASTM D 1004	N/15 mm	5,60
Alungire la rupere transversală	ASTM D 1004	N/15 mm	10,50
Rezistență la sarcină statică de 25 kg	EN 12730		Fără perforare
Rezistență la impact	EN 12691	mm	≥ 1 500
Rezistența îmbinării prin suprapunere	EN 12317-2		NPD
Încercare la căderea dornului (dart drop)	ASTM D1709-A		224

NOTE ȘI TOLERANȚE

[1] Metoda de încercare EN 1849-2: toleranță ± 10 %.
[2] Metoda de încercare EN 1849-2: toleranță ± 5 %.
[3] Metoda de încercare EN 1849-2: toleranță ± 5 %.
[4] Rezultatele privind impermeabilitatea se aplică numai foliei, nu și zonelor de suprapunere.