ТЕХНІЧНИЙ ПАСПОРТ

БУДІВЕЛЬНА ПОЛІЕТИЛЕНОВА ПЛІВКА 0,20 ММ

ХАРАКТЕРИСТИКА	МЕТОД ВИПРОБУВАННЯ	ОД. ВИМІРУ	ЗНАЧЕННЯ
Тип			Поліетиленова плівка низької щільності, виготовлена з регранулята
Опис виробу			Гнучкий гідроізоляційний лист, тип А
Варіанти виконання			Повністю прозора, частково з вторинної сировини, чорна
Застосування			Поліетиленова плівка як пароізоляція, зокрема для герметизації фундаментів і підвалів
Товщина	EN 1849-2	mm	0,20
Ширина	EN 1849-2	mm	1 500 – 6 000
Довжина	EN 1849-2	m	> 10
Щільність	EN ISO 1183	g/cm³	0,92
Водонепроникність плівки	EN 1928	2 kPa	Відповідає вимогам
Реакція на вогонь	EN 13501-1		F
Міцність на розтяг уздовж	ASTM D 882	N/15 mm	50,00
Міцність на розтяг упоперек	ASTM D 882	N/15 mm	52,90
Відносне видовження при розриві уздовж	ASTM D 1004	N/15 mm	9,90
Відносне видовження при розриві упоперек	ASTM D 1004	N/15 mm	18,10
Стійкість до статичного навантаження 25 кг	EN 12730		Без перфорації
Ударостійкість	EN 12691	mm	≥ 1 500
Міцність з’єднання внахлест	EN 12317-2		NPD
Випробування падінням вантажу (Dart drop)	ASTM D1709-A		421

ПРИМІТКИ ТА ДОПУСКИ

[1] Метод випробування EN 1849-2: допуск ± 10 %.
[2] Метод випробування EN 1849-2: допуск ± 5 %.
[3] Метод випробування EN 1849-2: допуск ± 5 %.
[4] Результати випробувань водонепроникності стосуються лише плівки, а не місць нахлесту.

ТЕХНІЧНИЙ ПАСПОРТ

БУДІВЕЛЬНА ПОЛІЕТИЛЕНОВА ПЛІВКА 0,10 ММ

ХАРАКТЕРИСТИКА	МЕТОД ВИПРОБУВАННЯ	ОД. ВИМІРУ	ЗНАЧЕННЯ
Тип			Поліетиленова плівка низької щільності, виготовлена з регранулята
Опис виробу			Гнучкий гідроізоляційний лист, тип А
Варіанти виконання			Повністю прозора, частково з вторинної сировини, чорна
Застосування			Поліетиленова плівка як пароізоляція, зокрема для герметизації фундаментів і підвалів
Товщина	EN 1849-2	mm	0,10
Ширина	EN 1849-2	mm	1 500 – 6 000
Довжина	EN 1849-2	m	> 10
Щільність	EN ISO 1183	g/cm³	0,92
Водонепроникність плівки	EN 1928	2 kPa	Відповідає вимогам
Реакція на вогонь	EN 13501-1		F
Міцність на розтяг уздовж	ASTM D 882	N/15 mm	39,60
Міцність на розтяг упоперек	ASTM D 882	N/15 mm	37,10
Відносне видовження при розриві уздовж	ASTM D 1004	N/15 mm	5,60
Відносне видовження при розриві упоперек	ASTM D 1004	N/15 mm	10,50
Стійкість до статичного навантаження 25 кг	EN 12730		Без перфорації
Ударостійкість	EN 12691	mm	≥ 1 500
Міцність з’єднання внахлест	EN 12317-2		NPD
Випробування падінням вантажу (Dart drop)	ASTM D1709-A		224

ПРИМІТКИ ТА ДОПУСКИ

[1] Метод випробування EN 1849-2: допуск ± 10 %.
[2] Метод випробування EN 1849-2: допуск ± 5 %.
[3] Метод випробування EN 1849-2: допуск ± 5 %.
[4] Результати випробувань водонепроникності стосуються лише плівки, а не місць нахлесту.