TEKNİK BİLGİ FORMU

POLİETİLEN YAPI FOLYOSU 0,20 MM

ÖZELLİK	TEST YÖNTEMİ	BİRİM	DEĞER
Tür			Yeniden granüle edilmiş malzemeden üretilen düşük yoğunluklu polietilen film
Ürün açıklaması			A tipi esnek su yalıtım örtüsü
Ürün çeşitleri			Tam şeffaf, kısmen geri dönüştürülmüş, siyah
Kullanım alanı			Temellerin ve bodrumların yalıtımı dâhil, buhar kesici olarak kullanılan plastik örtü
Kalınlık	EN 1849-2	mm	0,20
Genişlik	EN 1849-2	mm	1.500 – 6.000
Uzunluk	EN 1849-2	m	> 10
Yoğunluk	EN ISO 1183	g/cm³	0,92
Filmin su geçirimsizliği	EN 1928	2 kPa	Uygun
Yangına tepki sınıfı	EN 13501-1		F
Boyuna çekme dayanımı	ASTM D 882	N/15 mm	50,00
Enine çekme dayanımı	ASTM D 882	N/15 mm	52,90
Boyuna kopma uzaması	ASTM D 1004	N/15 mm	9,90
Enine kopma uzaması	ASTM D 1004	N/15 mm	18,10
25 kg sabit yüke dayanım	EN 12730		Delinme yok
Darbe dayanımı	EN 12691	mm	≥ 1.500
Bindirme birleşimi dayanımı	EN 12317-2		NPD
Dart düşürme testi	ASTM D1709-A		421

NOTLAR VE TOLERANSLAR

[1] EN 1849-2 deney yöntemi: tolerans ± %10.
[2] EN 1849-2 deney yöntemi: tolerans ± %5.
[3] EN 1849-2 deney yöntemi: tolerans ± %5.
[4] Su geçirimsizliği sonuçları yalnızca film için geçerlidir; bindirme bölgeleri için geçerli değildir.

TEKNİK BİLGİ FORMU

POLİETİLEN YAPI FOLYOSU 0,10 MM

ÖZELLİK	TEST YÖNTEMİ	BİRİM	DEĞER
Tür			Yeniden granüle edilmiş malzemeden üretilen düşük yoğunluklu polietilen film
Ürün açıklaması			A tipi esnek su yalıtım örtüsü
Ürün çeşitleri			Tam şeffaf, kısmen geri dönüştürülmüş, siyah
Kullanım alanı			Temellerin ve bodrumların yalıtımı dâhil, buhar kesici olarak kullanılan plastik örtü
Kalınlık	EN 1849-2	mm	0,10
Genişlik	EN 1849-2	mm	1.500 – 6.000
Uzunluk	EN 1849-2	m	> 10
Yoğunluk	EN ISO 1183	g/cm³	0,92
Filmin su geçirimsizliği	EN 1928	2 kPa	Uygun
Yangına tepki sınıfı	EN 13501-1		F
Boyuna çekme dayanımı	ASTM D 882	N/15 mm	39,60
Enine çekme dayanımı	ASTM D 882	N/15 mm	37,10
Boyuna kopma uzaması	ASTM D 1004	N/15 mm	5,60
Enine kopma uzaması	ASTM D 1004	N/15 mm	10,50
25 kg sabit yüke dayanım	EN 12730		Delinme yok
Darbe dayanımı	EN 12691	mm	≥ 1.500
Bindirme birleşimi dayanımı	EN 12317-2		NPD
Dart düşürme testi	ASTM D1709-A		224

NOTLAR VE TOLERANSLAR

[1] EN 1849-2 deney yöntemi: tolerans ± %10.
[2] EN 1849-2 deney yöntemi: tolerans ± %5.
[3] EN 1849-2 deney yöntemi: tolerans ± %5.
[4] Su geçirimsizliği sonuçları yalnızca film için geçerlidir; bindirme bölgeleri için geçerli değildir.