

Fiche Produit

pēbēo

HUILE FINE

XL
Studio

Peintures à l'huile

Couleurs & Formats :

- 52 couleurs classiques
- 7 couleurs Dyna iridescentes
- 5 couleurs Glacis
- En tubes 20ml, 37ml, 80ml, 180ml, 200ml, et en pot 650ml

Propriétés :

- Couleurs : Intenses, permanentes et finement broyées
- Séchage en surface : 2 à 6 jours en moyenne selon l'épaisseur déposée
- Dilution : essences, huiles ou médiums en fonction de l'effet recherché
- Nettoyage : Essence minérale

Applications :

Onctueuse et nerveuse, l'**Huile fine XL Studio** se prête à toutes les techniques, du glacis au travail en forte épaisseur, et peut être utilisée conjointement aux médiums et auxiliaires. Idéale pour le travail de la matière, elle sèche rapidement en surface et permet un travail en surcouche après 3 jours. Elle est destinée à être appliquée sur toile, carton, bois, ... mais est aussi adaptée à la réalisation de grands espaces picturaux.

Elle offre une palette de couleurs et d'effets très variés : classiques, lumières ou pastels, vives modernes, irisées et glacis transparentes prêtes à l'emploi. Ces dernières sont compatibles entre elles et offrent une infinité de mélanges somptueux. Cette huile présente un excellent rapport qualité/prix.

Il est conseillé de prévoir 6 à 9 mois de séchage avant de vernir l'œuvre.

Les caractéristiques des couleurs **Huile fine XL Studio** sont précisées dans le tableau

Document non contractuel mis à jour le 12/07/2016

1/3

ci-dessous :

| Couleurs | Opacité | Pigmentation | Solidité lumière |
|------------------------------|------------------|---------------------|-------------------------|
| Jaune lumière | Opaque | PY3-PW6 | ***/I Très solide |
| Jaune cadmium citron imit. | Semi-Transparent | PW6-PY3 | **/II Solide |
| Jaune cadmium primaire imit. | Semi-Transparent | PW6-PY1 | */III Peu solide |
| Auréoline | Semi-Transparent | PY65-PY1 | */III Peu solide |
| Jaune cadmium foncé imit. | Semi-Transparent | PO20-PW6-PY65 | ***/I Très solide |
| Orange cadmium imitation | Semi-Transparent | PO20-PO34-PY65 | ***/I Très solide |
| Orange vif | Semi-Transparent | PO34-PY74 | **/II Solide |
| Rouge vif | Semi-Transparent | PR112-PY65 | **/II Solide |
| Rouge cadmium clair imit. | Semi-Transparent | PO34-PR112 | **/II Solide |
| Rouge cadmium foncé imit. | Semi-Transparent | PR170-PR112 | **/II Solide |
| Magenta | Transparent | PR5 | **/II Solide |
| Carmin de garance | Transparent | PG8-PR5-PR12 | **/II Solide |
| Cramoisi | Transparent | PR83-PBk7 | **/II Solide |
| Rouge lumière | Opaque | PR112-PY74-PW6 | **/II Solide |
| Violet de dioxazine | Transparent | PV23 | **/II Solide |
| Rose vif | Semi-Transparent | PR122 | **/II Solide |
| Violet cobalt clair | Semi-Transparent | PV23-PW6-PV19 | ***/I Très solide |
| Garance | Opaque | PR83-PV23 | **/II Solide |
| Bleu de Prusse | Transparent | PB27 | **/II Solide |
| Bleu acier | Semi-Transparent | PB15-PB27-PBk7 | ***/I Très solide |
| Bleu outremer | Transparent | PB29 | ***/I Très solide |
| Bleu cobalt imit. | Semi-Transparent | PB15-PB29-PW6 | ***/I Très solide |
| Bleu phtalo primaire | Transparent | PB15 | ***/I Très solide |
| Bleu céruléum imit. | Opaque | PB15-PB29-PW6 | ***/I Très solide |
| Turquoise vif | Opaque | PB15-PG7-PW6 | ***/I Très solide |
| Bleu lumière | Opaque | PB29-PW6 | ***/I Très solide |
| Vert lumière | Opaque | PG7-PY3-PW6 | ***/I Très solide |
| Vert anglais clair | Semi-Transparent | PG7-PW6-PY1-PY65 | **/II Solide |
| Vert cadmium imit. | Semi-Transparent | PG7-PW6-PY3 | ***/I Très solide |
| Emeraude de phtalocyanine | Transparent | PG7 | ***/I Très solide |
| Vert de vessie | Transparent | PG8 | **/II Solide |
| Terre verte | Semi-Transparent | PG8-PY3-PW6 | **/II Solide |
| Jaune chartreuse | Opaque | PG8-PY6-PW6-PBk7 | **/II Solide |
| Jaune de Naples | Opaque | PW6-PY35-PY42 | ***/I Très solide |
| Ocre jaune | Opaque | PY42 | ***/I Très solide |
| Stil de grain | Transparent | PY83-PR101 | **/II Solide |
| Jaune orange de Venise | Opaque | PY42 | ***/I Très solide |
| Sienne naturelle | Opaque | PBr7-PY42-PY74 | ***/I Très solide |
| Rose lumière | Opaque | PO20-PR108:1-PW6 | ***/I Très solide |
| Ocre rouge | Opaque | PR101 | ***/I Très solide |
| Sienne brûlée | Opaque | PBr7 | ***/I Très solide |
| Brun Van Dyck | Semi-Transparent | PBk9-PR101 | ***/I Très solide |
| Ombre naturelle | Opaque | PBk9-PBr7-PY42-PY74 | ***/I Très solide |
| Ombre brûlée | Opaque | PBk7-PBr7 | ***/I Très solide |

| | | | |
|-------------------------|------------------|-----------|-------------------|
| Gris de Payne | Semi-Transparent | PB29-PBk7 | ***/I Très solide |
| Gris neutre | Opaque | PBk7-PW6 | ***/I Très solide |
| Noir d'ivoire imitation | Semi-Transparent | PBk7 | ***/I Très solide |
| Blanc vif | Opaque | PB29-PW6 | ***/I Très solide |
| Blanc de zinc imit | Semi-Transparent | PW6 | ***/I Très solide |
| Blanc de titane | Opaque | PW6 | ***/I Très solide |
| Blanc ivoire | Opaque | PW6-PY42 | ***/I Très solide |
| Or riche | Opaque | MICA-PW6 | ***/I Très solide |
| Glacis jaune | Transparent | - | ***/I Très solide |
| Glacis rouge | Transparent | - | ***/I Très solide |
| Glacis bleu | Transparent | - | ***/I Très solide |
| Glacis terre rouge | Transparent | - | ***/I Très solide |
| Glacis gris de Payne | Transparent | - | ***/I Très solide |
| Orange jaune iridescent | Opaque | - | ***/I Très solide |
| Rouge bleu iridescent | Opaque | - | ***/I Très solide |
| Bleu vert iridescent | Opaque | - | ***/I Très solide |
| Vert jaune iridescent | Opaque | - | ***/I Très solide |
| Bleu noir iridescent | Opaque | - | ***/I Très solide |
| Violet bleu iridescent | Opaque | - | ***/I Très solide |
| Bleu parme iridescent | Opaque | - | ***/I Très solide |



Papier, carton, verre,
bois, métal et tissus
sont à trier

Recommandations :

Ces informations sont données à titre indicatif. Il est conseillé de toujours procéder à des essais préalables sur le support choisi avant d'entreprendre un travail.

Pour plus d'information sur la sécurité et les conditions de manipulation des produits, vous pouvez vous référer à la fiche de données de sécurité disponible sur le site Internet : <http://www.pebeo.com/Pebeo/Fiches-de-donnees-de-securite>.