

PAINT MASTER TJHOKO PAINT

TECHNIKAI ADATLAP

APR 2016

MARTIN VOSLOO FESTÉKEK

Termékleírás

Új generációs, vízbázisú festék legtöbb felületen történő dekoratív felhasználáshoz alapozó nélkül.

Alkalmazási területek

- Zsírtalanított és/vagy időjárásnak kitett horganyzott acél
- Rozsda nélküli, tiszta, száraz enyhe acél
- Fa felületek
- Szövetek
- Bőr
- Üveg
- Nagyon ajánlott dekoratív területekhez/bútorokhoz

Termékjellemzők

- Alkalmas zsírtalanított horganyzott acélon és rozsda nélküli enyhe acélon történő használatra
- Kiváló tapadás
- Kiváló, rendtelenségmentes alkalmazási tulajdonságok
- A Paint Master Tjhoko Paint különböző technikákkal is használható
- Alacsony szag
- Vízbázisú gyantán alapul, és vízzel hígítható lime wash technikához
- Kültéri használatra a Paint Master akrilbevonatot ajánljuk záróréteggént
- Beltéri használatra a Paint Master folyékony viaszt vagy Paint Master akrilbevonatot ajánljuk záróréteggént

Termékadatok

Gyanta bázis: Akril emulzió

Száradási idő: Tapintásra száraz: 20–60 perc

Teljes száradás: 12–18 óra

Terjedési sebesség: 6,5–7,5 m² literenként 30–35 mikron vastagság esetén

Alkalmazási részletek

- **Keverés:** Használat előtt mindig jól keverje meg lapos keverőlapáttal
- **Alkalmazási módszer:** Levegős vagy levegő nélküli szórópisztoly és ecset. Habhengeres alkalmazás is használható.
- **Hígítás:** Víz (csökkenti a fedőképességet és befolyásolja a védelmet).
- **Tisztítás:** Az alkalmazási eszközök tisztításához használjon tiszta csapvizet.

Alkalmazás

- Ha a felületet 3 hónapon belül olajfestékkel festették, a festést további 3-6 hónappal késleltetni kell az olaj száradása érdekében.
- A korábban olajozott vagy polírozott felületeket először a Paint Master univerzális alapozóval kell festeni.
- Tisztítsa meg a felületet, hogy eltávolítsa a port, zsírt, rozsdát és olajos anyagokat.
- Vigyen fel egy bőséges réteget Paint Master Tjhoko Paint ecsettel/hengerrel a területre.

- Vigyen fel annyi réteget, amennyi szükséges a kívánt felület eléréséhez. Minimum két réteg szükséges.
- Alkalmazzon rétegeket és csiszoljon technika alapján. A kívánt végső réteg felviteléhez minimum 24 órára van szükség a lezárás előtt Paint Master akrilbevonattal vagy Paint Master folyékony viasszal.
- Hígítatlan formában használatra kész, vízzel történő hígítása csökkenti a fedőképességet.
- Az alkalmazási eszközöket tiszta csapvízzel tisztítsa meg.
- Soha ne keverje más termékekkel, mert ez befolyásolja a tulajdonságait.
- Ne alkalmazza 09:00 előtt és 15:00 után télen.
- Ne alkalmazza kültéren, ha a festés után 6-8 órán belül esőre lehet számítani.

Felületelőkészítés

- **Legtöbb felület:** Töltse ki az összes látható repedést, ha szükséges.
- Az érintett területeket kézi, mechanikus vagy szemcseszórásos módszerrel az eredeti állapotukra kell visszaállítani.
- Zsírtalanítsa a felületeket egy súrolószeres horganyzott vas tisztítóval, hogy eltávolítsa a gyártói védőzsírt. Ezt az eljárást addig kell ismételni, amíg a felület víztörésmentes nem lesz.
- Finoman csiszolja meg, törölje le a port.
- Ha törékeny vagy porózus, zárja le Paint Master kötőanyaggal vagy WB Plaster Primer-rel.
- Távolítsa el a port, idegen anyagokat, gombokat és algákat.
- Távolítsa el az összes laza, hámló és buborékos festéket.

Színválaszték és mennyiségek

- Ez a termék elérhető egy standard színválasztékban, és kívánt színre festhető igény szerint.
- Elérhető 500 ml és 1 liter kiszerezésben.

Óvintézkedések

- Ez a termék nem gyúlékony.
- Nem tartalmaz mérgező összetevőket, és nagyon alacsony VOC-szinteket (EU előírások).

Jogi nyilatkozat

A Martin Vosloo Paints nem vállal felelősséget, ha a termék a helytelen felületelőkészítés vagy alkalmazás miatt meghibásodik.

Martin Vosloo Paints 011-7083166 / 083-2671122 martinvosloo@mweb.co.za