

DH (folyékony fólia)

Termékkód6040,6041

Állapot 10/2017

Termék:	Folyékony szigetelő fólia nedvességre érzékeny alapfelületek leszigeteléséhez.	
Alkalmazás:	Egykomponensű, beltérben használható folyékony szigetelő fólia, beton, falazat, cementesztrich, kalciumszulfát-esztrich és gipszkarton lapok szigeteléséhez, a kerámiaburkolat alá. Kiválóan szigetel a fürdőszobai fal-és padlófelületeken, tusolóhelyiségekben és más, nedvességgel terhelt helyiségekben.	
Tulajdonságok:	Oldószermentes, szilikonbarát, vízszigetelő (DE nem nyomóvízre), rugalmas.	
Műszaki adatok:	Összetétel:	műgyanta duszperzió, ásványi tömegnövelők, adalékok
	Anyagigény:	kb. 1,3 – 1,6 kg/m ² (kétrétegben)
	Vízáteresztő képesség (150 kPa):	1,5 bar
	Repedésáthidalás:	min. 0,75 mm
	Tapadószilárdság:	
	- közvetlenül felhordás után	min. 0,5 N/mm ²
	- vízzel való érintkezés után	min. 0,5 N/mm ²
	- meszes vízzel való érintkezés után	min. 0,5 N/mm ²
	- klóros vízzel való érintkezés után	min. 0,5 N/mm ²
	- temperált tárolás után	min. 0,5 N/mm ²
	Sűrűség:	kb. 1500 kg/m ³
	Száradási idő (2. réteg):	kb. 18 – 24 óra
	Feldolgozási hőmérséklet (anyag, levegő, alapfelület):	≥ + 5° C ≤ + 30° C
Normák:	Európai Norma EN 14891	
Feldolgozási technika:	Alapfelület:	Az alapfelületnek száraznak, szilárdnak, teherbírónak, fagy-és szennyeződésmentesnek (por-kosz-olaj-zsír- és málló részekről mentesnek) és a lakk- vagy diszperziós fedőrétegeket is el kell távolítani. Elválasztó- és szinterezett rétegeket a megfelelő mechanikai intézkedéssel el kell távolítani, pl. csiszolással, lekeféléssel, sugárással, marással. Nedvszívó alapfelületet alapozóval előkezelni kell (PROFI Akryl Mélyalapozó). Sima felületeken tapadóhíd-réteg felhordása ajánlott (PROFI Spachtelkontakt).
	Munkatechnika:	PROFI DH – folyékony fóliát a használat előtt alaposan fel kell keverni és fém vakolókanállal, hengerrel vagy ecsettel lassan, egyenletesen és telítetten fel kell hordani, 2 rétegben. a 2. réteget min. 4, max. 24 óra száradási idő után kell felhordani. Repedésre hajlamos területeken (sarok, fugák, fal-és padlóátalakozások, csőátvezetések) használjunk hajlaterősítőszalagot (80-150mm). Ezt a frissen felhordott szigetelőfóliába kell beágyazni.
Hulladékkezelés:	Isd. biztonságtechnikai adatlap(SD)	
Minőségbiztosítás:	Saját gyártóközi termékellenőrzés.	

Műszaki adatlap

Profibaustoffe Austria GmbH



Szállítási forma: vödör 5; 7 és 24 kg

Tárolás: Száraz, hűvös, fagymentes helyen, eredeti, bontatlan csomagolásban min. 12 hónapig eltartható.

Biztonsági adatok: lsd. biztonságtechnikai adatlap(SD))