



PLUTA PULVERIZATA **FISA TEHNICA**

DATE DESPRE PRODUS	
Permeabilitate la vapori de apă conform EN ISO 7783	Sd= 0,35 Clasa I Permeabil la vapori de apă
Absorbție capilară (EN 1062-3) și permeabilitate la apă (UNE-EN 492)	0,21 kg/m ² h ^{0,5} TOTAL HIDROIZOLANT CU SISTEMUL DECOPROYEC
Aderență (UNE-EN 1542:2000)	0,65 N/mm ²
Reacție la foc UNE-EN ISO 4589-2	PRACTIC INCOMBUSTIBIL
Rezistența la medii marine și saline (UNE-EN ISO 9227:2006)	UNE-EN ISO 9227:2006
Substanțe periculoase	Nu conține, produs natural
Îmbătrânire culoare (UNE-EN 11507)	Tip 1. Foarte mici schimbări, greu perceptibile
Densitate	0.5 - 0.7 g/cm ³
Rezistența la tracțiune și elongație la rupere conform UNE-EN ISO 527-4	0,26 Mpa. Elongație 34,6 %
Rezistența la impact și șoc	Rezistent. Nu se rupe
Conductivitate termică	0.050 W/m K
Timp de uscare -la atingere	120 min. și 20 °C
Timp de uscare totală	48 h. pentru straturi de 3 mm și 20 °C
Inversiuni de temperatură	-40 °C - 177 °C
Corecția acustică (EN-29052-1)	Până la 19 dB