

## **PLUTA PULVERIZATA DECOPROYEC**

### **Mod de utilizare**

Pluta pulverizată este un finisaj care se poate folosi la fațade, acoperișuri, terase, interioare, vehicule, case de lemn, cuptoare, etc. Pentru a vă familiariza cu Pluta Pulverizată **DECOPROYEC** vă prezentăm următoarele aspecte importante:

- Aplicarea plutei pulverizate Decoproyec se face cu un pistol special -CP19-, diferit de cele similare, având o duză specială și un mecanism care, la eliberarea trăgaciului oprește fluxul de aer pentru a preveni înfundarea duzei și pentru a nu împrăștiă resturile de plută. Pentru suprafețe mai mari de 300 mp se recomandă utilizarea unei mașini de pulverizat – EUROPRO 8P.
- Consumul este de 2 Kg/m<sup>2</sup> (produsul se livrează în găleți de 12 kg). Aplicarea se face în trei straturi (FOARTE IMPORTANT – stratul următor se va aplica numai după uscarea celui anterior) rezultând un finisaj cu grosimea de 3 mm. Primul și al doilea strat se pulverizează de la o distanță de aproximativ 50 cm (întotdeauna perpendicular pe suprafață), iar al treilea de la o distanță de 80 cm. Înainte de primul strat trebuie aplicată amorsa - vezi paragraful următor.
- Amorsa **DECOUNION XL** ajută la îmbunătățirea aderenței plutei pulverizate pe stratul suport sau/și pentru hidroizolarea stratului suport. Se aplică un singur strat de amorsă. La fațade, amorsa se folosește numai pentru sporirea aderenței, o galeată de amorsă de 12 kg putând acoperi o suprafață de 140 mp într-o diluție de ¾ cu apă, pluta pulverizată fiind agentul de hidroizolație. La terase sau acoperișuri este necesar să se aplice un strat de amorsă nediluată pentru a crește capacitatea de hidroizolare a plutei pulverizate, pentru a nu avea probleme pe viitor. O galeată de 12 kg de amorsă nediluată poate acoperi 70 mp.
- Dacă terasele (sau balcoanele) au probleme cu infiltrațiile de apă, toate fisurile și crăpăturile trebuie tratate cu membrana poliuretanică **DECOIMPER** ce trebuie aplicată în locul amorsei **DECOUNION XL**. Membrana poliuretanică **DECOIMPER** se livrează în găleți de 4 și 15 litri, consumul fiind de 0.5 litri/mp pentru două straturi aplicate perpendicular (primul strat poate fi diluat cu 20% apă).
- Avem o paletă de 40 de culori, care se livrează gata de utilizare. Înainte de utilizare se mixează foarte bine materialul cu 200 ml de apă la 12 kg de material (apa se folosește pentru a curăța sacul în care vine produsul), pentru omogenizare.

DECOPROYEC