



AMORSA DECOUNION XL

DATE TEHNICE

1.1. DESCRIERE PRODUS:

Emulsie apoasă a unui copolimer acrilic, cu proprietăți termorefectante a razelor infraroșii. Se prezintă ca un lichid de culoare albă. Amorsa DECOPROYEC – DECOUNION XL se caracterizează prin obținerea unui compromis perfect între flexibilitate, elongație, rezistență la tracțiune și murdărire exterioară redusă.

1.2. UTILIZARE:

- **Impermeabilitate:** în 24 de ore de la aplicare, crează o membrană impermeabilă pe suprafețele suport.
- **Se poate placa:** membrana se poate placa fără a o deteriora, sigilând suprafața suport.
- **Aderența:** cu capacitate mare de ancorare pe o mare varietate de suprafețe. Crește aderența suportului, pregătindu-l pentru aplicarea vopselei termorezistente din plută pulverizată.

1.3. CARACTERISTICI TEHNICE:

Materii solide	50 ± 1 %
pH	7.5 ± 0.5
Vâscozitate Brookfield RVT (2/50)	100-500 mPas
Temperatura minimă de obținere a membranei	0°C aprox.
Dimensiunea particulelor	0.3 μm aprox.
Protecție coloidală	Surfactant
Aspect	Lucios
Monomeri reziduali	< 0.2 %

1.4. MOD DE UTILIZARE:

- Suprafețele suport trebuiesc curățate de praf, grasimi și alte imperfecțiuni.
- Se omogenizează produsul, prin mixare.
- Se aplică cu bidineaua, trafaletul sau prin pulverizare.
- Pe suprafețele unde impermeabilizarea nu este necesară produsul se diluează cu până la trei părți apă. În zonele ce se doresc impermeabilizate, soluția se folosește nediluată.
- Pentru a obține rezultate foarte bune, se poate aplica un al doilea strat, la 12 ore de la aplicarea primului strat.
- Temperaturile scăzute și umiditatea crescută, cresc timpii de uscare precum și intervalul de timp dintre cele două aplicări.
- A nu se aplica la temperaturi sub 0°C sau în condiții de ploaie.
- Consumul de material este de 1kg la 6mp. Acest consum va crește dacă ne dorim să obținem un strat impermeabil.