

MEMBRANA POLIURETANICA

DATE TEHNICE

1.1. DESCRIEREA PRODUSULUI:

Membrana lichidă din poliuretan pe bază de apă, pentru hidroizolarea și protejarea acoperișurilor cu sau fără trafic. Se aplică un strat continuu, fără rosturi, pentru evitarea scurgerilor și infiltrațiilor de apă ulterioare.

1.2. CARACTERISTICI:

- Circulabilă, după 48-72 de ore.
- Rezistență, în orice condiții meteo și radiații UV, chiar și la ploaie la 4 ore de la aplicare.
- Capacitate de umplere, indicate în repararea fisurilor și crăpăturilor.
- Se poate placa: membrana se poate placa fără a se deteriora, păstrându-și calitățile hidroizolante.
- Aderență: cu capacitate mare de fixare pe diverse suprafețe.

1.3. CARACTERISTICI TEHNICE:

Densitate	1,32 kg/Lt
Elongație la rupere	400%
Uscare la atingere	30 min.
Timp de uscare la revopsire	45 min.
Timp uscare totală	14 zile
Vâscozitate	150 KU
Materii solide	53%
Consum	0,5-0,7 Lts/m ²


1.4. MOD SE UTILIZARE:

- Suprafețele suport trebuiesc curățate de praf, grasimi și alte imperfecțiuni.
- Omogenizați conținutul, amestecând foarte bine.
- Se aplică cu bidineaua, trafaletul sau pulverizare airless.
- Pe suprafețele cu crăpături, se recomandă aplicarea unui strat cu o diluție de 20% apă.
- Pentru un rezultat optim, se recomandă aplicarea produsului nediluat, în două straturi perpendiculare, la un interval de minim 6 ore.
- Se poate aplica și al treilea strat, dar numai în condiții speciale.
- Pentru a obține o suprafață nealunecoasă, împrăstiați nisip de cuarț peste ultimul strat când încă nu e uscat.
- Temperaturile scăzute și umiditatea crescută cresc timpii de uscare și de aplicare între straturi. A nu se folosi la temperatură sub 5°C sau când există riscul de ploaie.

1.5. CULORI DISPONIBILE:



WHITE



GREY



ROOF TILE



RED

